

Alvdal Skurlag Royalolje Terrasse er en impregnerende høykvalitets treolje tilsatt filmkonserverende middel mot svertesopp. Motvirker gråning og oppsprekking av impregnert trevirke og har en god inntrengning i underlaget. Til utendørs bruk på impregnert trevirke som f.eks. terrassegulv, levegger, hagemøbler etc.

## Tekniske data



Type:	Oljebasert impregnering
Farger:	Klar, brun og fjellgrå
Påføring:	Pensel, rull eller pad
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter, avhengig av underlagets porøsitet
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Berøringsstørr:	2 timer
Overmalingsintervall:	24 timer
Minimum påføringstemperatur:	+ 5°C. Lave temperaturer gir lengre tørketid

## Forbehandling

Nytt, impregnert treverk må være tørt før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1–2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Slitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt og fast tre. Skittent og tidligere behandlet treverk behandles med terrasserens.

## Påføring

Påføres med pensel, rull eller pad. Underlaget skal være rent og tørt. På nytt treverk påføres 1-2 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov. Treoljen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Overskudd av olje strykes av i lengderetningen. For mye olje kan føre til avflassing.

## Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate for at unngå glans- og fargeforskjeller. Alternativt kan forskjellige batchnumre blandes før bruk. Pigmentert olje gir best beskyttelse

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av oljen for å hindre søl og inntørking. Oljen skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



## Øvrig informasjon

Rør godt om før bruk og underveis i påføringen for å sikre jevn farge. Dekk til flater som ikke skal behandles.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

## Sikkerhet

Risiko for selvantennelse, søl, papir og filler o.l. legges i vann eller brennes under tilsyn. Se sikkerhetsdatablad på [www.alvdalskurlag.no](http://www.alvdalskurlag.no). Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed

Utgitt av Alvdal Skurlag AS