

FALLUNDERLAG



PRODUKT

Fallunderlagsplate er en stiv og halvhard plate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



ANVENDELSE

40 mm Fallunderlag brukes til stål og betong.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A2	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-CS(10)40-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat ¹	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m3 pr. pall
2000 x 600 x 40	60	72,6	3,162

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 14303. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert iht. EN14303.

Google+