

Produktinformasjon:

Sørbø Byggfug

Nøytral, høyelastisk og overmalbar**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Sørbø Byggfug tilhører den nye generasjon av MS-polymer fugemasser, som kombinerer de beste egenskaper fra silikon og polyurethan-fugemasser. Fugemassen herder ved en reaksjon med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 25 %.

Sørbø Byggfug er absolutt luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har en fremragende bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

Sørbø Byggfug benyttes til nesten alle former for byggeri såvel ute som inne. Den er særlig velegnet til ekspansjonsfuger, fasadefuger og tettningsoppgaver hvor man tidligere ville ha benyttet silikongfugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhet og forenlighet.

Sørbø Byggfug lever opp til kravene i henhold til ISO 11600 F25HM.

Medlem av  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kjemiske data:**Fugemasse:**

Type:	MS-hybrid polymer, 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Vektfylde:	1,41 kg/liter
Holdbarhet:	Min. 1 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring..
Emballasje:	

Varenr.	Farve	Størrelse	
41220	Hvit	290 ml	
41221	Betongrå	290 ml	
41222	Sort	290 ml	
41223	Antrasit	290 ml	
41224	Hvit	600 ml	
41225	Betongrå	600 ml	
41226	Sort	600 ml	
41228	Antrasit	600 ml	

Herdet fugemasse:

Overmalbar:	Ja
Hardhet:	29 Shore A
Elastisitetsmodul:	1.4 MPA/N/mm ²
Elastisitet:	+/- 25 %
Bestandighet:	Temperatur: -30 °C til +70 °C
Transport:	Frostresistent ved transport ned til - 15 °C
	Klimatisk eldning: god
	God bestandighet mot vann, sjøvann, alifatiske oppløsningsmidler, olje, fett, fortynnende uorganiske syrer og baser. Ikke bestandig mot konsentrerte syrer og klorerende organiske oppløsningsmidler.



Sørbø Industribeslag AS
Bjødnabeen 12
NO-4031 Stavanger
16
DOP: 15651-1079-1

EN 15651-1
F-INT-EXT CC

Bruksanvisning:

<i>Dimensjonering av fugen:</i>	<i>Fuger hvor det benyttes Sørbø Byggfug bør dimensjoneres således at bevegelsen av den frie fugesubstans er under +/- 25 %. Det brukes fugebunn i den rette dimensjon, som plasseres etter den ønskede fugedybde. Fugedybden er normalt halvdelen av fugebredden, smale fuger lages dog som regel kvadratiske.</i>
<i>Forberedelse av materialer:</i>	<i>Fugesidene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Sørbø Byggfug kan i de fleste tilfeller brukes uten primer på tørre overflater som glass, metaller, malte overflater, pussede flater. For optimal vedheft anbefales det å bruke Primer 960 på tette flater som f.eks. rustfritt stål eller Primer 961 på porøse flater som mursten og betong m.m.</i> <i>For flere detaljerte opplysninger henvises til vedheftingsskjema i brosjyren »Fugemasser - Produkt oversikt og anvendelse«.</i> <i>Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftingsforsøk før igangsettelse av - især store - oppgaver.</i> <i>Det anbefales å bruke maskeringstape, som fjernes igjen umiddelbart etter påføring av fugemassen.</i>
<i>Anvendelsestemperatur:</i>	<i>Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +30 °C.</i>
<i>Påføring:</i>	<i>Patronens tupp skjæres med en skarp kniv, selve fugespissen skjæres med et skrått snitt, som er litt mindre enn fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjelp av hånd eller trykkluftpistol.</i>
<i>Hinnedannelse:</i>	<i>30 minutter ved 23 °C og 50 % RF.</i>
<i>Herding:</i>	<i>2 - 3 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF. 7 - 8 mm/uge ved 23 °C og 50 % RF. Fugemassen herder langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfuktighet.</i>
<i>Etterbehandling:</i>	<i>Etter herding kan Sørbø Byggfug overmales med de fleste malingstyper. På grunn av de mange forskjellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man utfører prøve, især ved anvendelse av langsomt tørkende alkydmalinger / lakker. For optimal vedheft anbefales at fugemassen tørkes med sprit umiddelbar før overmaling, især hvis der er gått en periode fra fugging til overmaling påbegynnes.</i>
<i>Rengjøring:</i>	<i>Verktøy rengjøres og fugemasse fjernes med f.eks. bensin eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med vann og såpe.</i>

Sikkerhet:

Sunnhetsfareklasse: Ingen

Brannfareklasse: Ingen

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta ossansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til vore alminnelige salgs og leveringsbetingelser.

SØRBØ INDUSTRIESLAG AS - BJØDNABEEN 12 - NO-4031 STAVANGER – NORGE –
PROFF@sorboindustrieslag.no - TLF. 51 44 43 50