

CELLO FARGEPRØVE INTERIØR



Cello Fargeprøve Interiør er en flekkavvisende og vaskbar akrylmaling for innendørs bruk. Den gir ingen skjolder etter vask og har god dekk på to strøk. Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling
Farge:	Base Hvit, A, B og C.
Glans:	Matt 05
Litervekt:	1,3 kg/l
Tørrstoff:	Ca. 40 volum%

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann.
Anbefalt forbruk:	8 - 10 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time.
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer.
Minimum påføringstemp. °C:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Cello Interiørvask eller egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Cello Sperregrunn. Det anbefales å ta prøveoppstrøk ved usikkerhet om underlaget kan overmales.

Bruksmåte

Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengden i samme retning på hele veggen.

CELLO FARGEPRØVE INTERIØR



Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

Cello Fargeprøve Interiør er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR (2016).

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Cello Fargeprøve Interiør inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Aksepteres etter Byggvarubedømmingens Bedømmingskriterier.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 0,45 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

CELLO FARGEPRØVE INTERIØR



Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Byggmakker Handel AS
