

Mestermembran

Benyttes til tettesjikt med overdekning

Beskrivelse:

Isola Mestermembran er et vanntrykksbelegg med unik styrke, elastisitet og tøyelighet, selv i sterk kulde. Produktet har en kraftig stamme av polyesterfilt som er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt. Oversiden er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har en plastbelagt sveisefilm og undersiden er dekket med plastfilm. Produktet skal alltid ha en overdekning.

Bruksområde:

Isola Mestermembran benyttes til tettesjikt med overdekning. Slik overdekning kan for eksempel være betong, singel eller jord. Konstruksjonen over membranen må utføres etter standard regler. Isola Mestermembran kan benyttes i skrå og flate konstruksjoner

Lagring:

Isola Mestermembran skal lagres stående på paller

Godkjenninger og garanti



Montering:

Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør:

Isola Bitumen Primer 20L

Isola Primer 20ltr

Isola Fugemasse 310ml

Sylinderløvrist

Taksluk Med Stålflens og SBS krage

Mestermembran⁵³⁰³⁰⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	10000	mm
Vekt (pr enhet)	41000	g
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-
Overflate	Finkornet spesialsand	-
Tykkelse	3,4	mm
Vekt pr. m ²	4100	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Strekstyrke/Strekkfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	800 ± 20%
Strekstyrke/Strekkfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	800 ± 20%
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	40 ± 10
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	40 ± 10
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	250 ± 20%
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	300 ± 20%
Skjærestyrke i skjøt	EN-12317-1	N/50 mm	750 ± 20%
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-15
Sig etteraldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	800
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	20

