

Erstatter: 2012-06-06

Dato: 2014-03-17

Casco HusFix Rapid 3649

Husfix Rapid er en hurtig-herdende, primerfri sementbasert sparkelmasse for de fleste typer underlag. Beregnet for sparkling og reparasjoner på gulv, vegger og tak innen og utendørs. Fester på underlag som betong, puss, lettbetong, tegl, gips- og sponplater. Husfix Rapid kan påføres i tykke sjikt uten at den krymper. Kan brukes til montering av fargefølsomme materialer som for eksempel marmor og naturstein. Husfix er svært godt egnet til å hellime gipsplater og andre bygningsplater til underlaget.

- Til innen- og utendørs bruk
- Enkel å påføre
- Krymper eller sprekker ikke
- Reparasjon og helparkling
- Overmalbar.
- Kan bygges i tykke sjikt

TEKNISK DATA

Basis:	Sementbasert pulversparkel
Emballasje:	0,75 kg, 2,5 kg og 10 kg
Farge:	Hvit
Konsistens:	Lettblandet pulver
Egenvekt:	Ca 900 kg/m ³
Ph:	> 10
Blandingsforhold:	1 volumdel vann til 3 deler pulver eller til ønsket konsistens.
Forbruk:	Ca 0,9 kg/m ² /mm
Brukstid:	Ca 45 min
Tørketid:	Ca 1 time i tynne skjikt. Ca 2-3 timer i tykke skjikt. (+23° C/50 % RF). Avhengig av sjikttykkelse, temperatur og luft-fuktighet.
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom +15°C og +20°C
Temp. bestandighet:	Maks 70 °C
Trykkstyrke:	15,9 N/mm ² etter 28 døgn
Bøystrekkfasthet:	7,9 N/mm ² etter 28 døgn
Verktøy:	Bredsparkel, stålsparkel, mureskje.
Oppbevaring:	Min 12 mndr. Oppbevares frostfritt og utilgjengelig for barn.

BLANDING

Bland 3 volumdeler pulver + 1 del vann. Justering kan skje etter behov.

UNDERLAG

Fjern svake overflater og løst materiale. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fukt sterkt sugende flater med vann. Bland pulveret med rent og kaldt vann til en ønsket og klumpfri masse.

PÅFØRING

Fordel massen med en glatt stålsparkel i ønsket tykkelse og til en jevn overflate. Kan filses når massen har satt seg med et filsebrett eller en hard fuktig s vapp. Bør slipes når den blir lys i fargen. Som flislim og som lim til bygningsplater blandes 3 volum deler Husfix Rapid med 1 volumdel vann og påføres underlaget med en tannet sparkel.

LIMING AV BYGNINGSPLATER

Påfør blandet Husfix Rapid med en flislimsparkel med f.eks 6x6 mm.tanning med et forbruk på ca 1,3 kg/m² alt etter hvor ujevnt underlaget er. Kontroller at du har god limdekning mellom plate og underlag. Platene punktskrus eller belaste platene f.eks med sandsekker til massen har herdet(minst 3 timer). Skal platene helsparkles må de primes med Casco Primer 3698 utblandet 1:1 med vann. La primeren tørke helt (min 1 døgn, maks 3 døgn) før avretting med sparkelmasse.

RENGJØRING

Vann umiddelbart etter bruk. Herdet masse fjernes mekanisk.

HELSE OG MILJØ

Helsefare:	Irriterende. Unngå hud- og øyekontakt. Fare for alvorlige øyeskader
Brannfare:	Ingen

For mer informasjon se Sikkerhetsdatablad.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no