

## PRODUKTDATABLAD

# NORGIPS GIPSBRUK 25KG



### BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Norgips Gipssbruk er et gipsbasert produkt med limstoffer, skal kun tilsettes vann.

### BRUKSOMRÅDE

Et hurtigherdende heftemiddel som også kan benyttes som reparasjonsmasse. Brukes primært til liming av Norgipsplater direkte på faste, stabile underlag.

### EGENSKAPER

- Herder raskt
- Kjemisk herdende
- Hudvennlig
- Inneklimavennlig
- Åpen ca. 30 minutter



### ARBEIDSBESKRIVELSE

**Forbehandling:** Underlaget skal være frostfritt, tørt, fast og fritt for løse partikler. Sugende underlag primes med Knauf Primer. Glatte, ikke sugende underlag skal forbehandles med Knauf Betokontakt. Store ujevnheter må hugges bort eller fylles igjen. Er underlaget meget ujevnt kan det være en fordel å sette opp gipsplatestrimler før platemontasjen. Bruk strimler i 100 – 150 mm bredde, og monter dem pr. c/c 400 mm med Norgips Gipsbruk.

**Blanding:** Gipsbruket blandes med kaldt vann i forholdet 2 deler pulver til ca 1 del vann (25 kg pulver/12-13 l vann). Røres godt om, helst med en drill med visp på lav hastighet (300 rpm).

Herdetiden er ca 2 timer, men ikke bland større mengde enn til 1/2 - 1 times forbruk.

**Påføring:** På baksiden av én og én plate legges det ut Norgips Gipsbruk i store kladder med ca. 300 mm avstand. Dessuten legges det en fyldig stripe langs hver av langkantene. Ved store utsparinger legges det Gipsbruk hele veien rundt kanten, men unngå Gipsbruk helt inntil hull for koblingsbokser.

Én og én plate plasseres mot veggen i riktig posisjon, og bankes forsiktig på plass ved hjelp av en gummiklubbe eller rettholt. Kontroller løpende at platene står i lodd og flukter med tidligere monterte plater.

Redskap rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

### MILJØ OG HELSE

Se sikkerhetsdatabladet for ytterligere informasjon

### TEKNISKE DATA

Egenskaper før bruk	
Arbeidstemperatur	Bør ikke appliseres under +10 °C
Forbruk (v/liming)	2-4kg per m <sup>2</sup>
Brukstid	ca. 30 minutter
Herdetid	ca. 2 timer
Vannmengde	12-13L til 25kg GIPSBRUK
Rengjøring av verktøy	Omgående med vann
Lagring - tørrt og frostfritt	6 mnd
Vedheftstyrke	≥ 0.06 MPa
Brannklassifisering	A1 - Ubrennbar