



# Paneltack HM

## ELASTISK KLEDNINGS PANELLIM

### FORDELER:

- Egnet for alle slags kledningspanlerer som fibersementplater og aluminiumskopositt paneler.
- Sterk, høy modul
- KOMO sertifisert fibersementplater og aluminiumskopositt plater.

### PRODUKT:

Paneltack HM (Høy Modulus) er et fuktherdende, elastisk lim med høy modul basert på SMP, spesielt utviklet for liming av fibersementplater, naturstein og aluminium komposittplater.



### APPLIKASJONER:

Liming av kledningspanler for fasadekledning, fasade, undertak, kalesje og brystninger.

### EGENSKAPER:

- Løsemiddel og isocyanatfri.
- Langvarig høy elastisitet med optimal fordeling av belastningen.
- Utmerket mekanisk styrke.
- God fukt og værbestandighet.
- Enkel og rask fiksering.

**BRUKSMÅTE:** Brukes til liming av utvendige veggkledningspanler.

Et bredt utvalg av panelsystemer for veggkledning er tilgjengelig på markedet, hver med sine egne individuelle egenskaper. Bostik samarbeider derfor tett med store produsenter av veggkledningspanler for å tett tilpasse limssystemet til de spesifikke kledningspanelene. Et detaljert Teknisk informasjonsblad er tilgjengelig for en rekke kledningspaneler, med spesifikk informasjon for det aktuelle panelet.

### OPPBEVARING OG STABILITET:

Oppbevares kjølig (mellom +5 og +25 °C) og tørt. Kan lagres i minst 12 måneder i uåpnet emballasje. Se kode øverst på pakkningen: B(est) B(efore) mm/yy.

### MER INFORMASJON:

Kontakt Bostik for sikkerhetsdatablad.

| Teknisk data:           |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Base                    | SMP (Silyl Modified Polymer)        |
| Komponenter:            | 1                                   |
| Type                    | elastic                             |
| Consistency             | smooth, homogeneous paste           |
| Shore A                 | approx. 52                          |
| Density                 | approx. 1.5 g/ml                    |
| Flow resistance 25 mm   | 0 mm (at +20°C)                     |
| Skin formation (start)  | 15 min. (at +20°C/RV 50%)           |
| Temperature resistance  | -40 to +90°C                        |
| Application temperature | +5 to +30 °C                        |
| Tensile strength        | 2,6 N/mm <sup>2</sup> ISO 37        |
| Shear strength          | 2,5 N/mm <sup>2</sup> ISO 37        |
| Max. allowable movement | 3 mm                                |
| Colour                  | Sort                                |
| Packed per              | 12                                  |
| Pallet                  | 1152 cartridges / 720 sausages      |
| Article code cartridges | 30132201                            |
| Article code sausages   | 30132181                            |
| EAN code cartridges     | 8713572167201                       |
| EAN code sausages       | 8713572027925                       |
| Contents                | Cartridges 290 ml / sausages 600 ml |

#### BOSTIK HOTLINE

**Smart help** + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA – NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)