



P905

FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO FLEKSIBELT POLYURETANSKUM SOM KAN BRUKES ÅRET RUNDT

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- 750 ml produkt gir 35-40 liter
- Kan benyttes under alle årstider (-15 grader)
- Skjæretid 20- 40 minutter
- Bidrar sterkt til reduksjon av støy
- Høy termisk isolasjon
- Sertifisert ifølge EC1 Plus
- 25 % fleksibilitet

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO er et énkomponents profesjonelt fleksibelt polyuretanskum med høy termisk isolasjon som kan brukes 365 dager i året.

BRUKSOMRÅDER

Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO er spesielt utviklet som et fleksibelt og høyt termisk isolerende skum for å tette fuger rundt vindus- og dørkarmer som krever et fleksibelt fugeskum 25% og innen konstruksjon, skillevegger, tak- og gulvfuger, overflateinntrengninger av rør samt rør gjennom vegger og gulv. Egenskapen for bruk hele året sikrer at man kan påføre det 365 dager i året. Generelt har **Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO** et utmerket vedheft til betong, stein, gips, tre, metall og mange plastprodukter som EPS og XPS, stivt PU-skum og uPVC.

BRUKSANVISNINGER

Flaskens temperatur: + 5°C til + 30°C (selv om +15°C to + 25°C er anbefalt) Påføringstemperatur (gjelder omgivelser og underlag: - 15°C til + 35°C (anbefalt + 15°C til + 25°C). Hold flasken med ventilen vendt oppover og fest en påføringspistol med på flaskens topp med gjengene på flasken. Vi anbefaler Bostik fugeskumpistol

(se instruksjoner). Rist flasken godt minst 20 ganger før bruk. Snu flasken opp ned og påfør skummet. For å regulere strømmen av skummet, løsne ventilen på baksiden av fugepistolen. Fyll fugen til halvparten og fukt underlaget med en sprøyte. Skummet ekspanderer og fyller opp resten. .

Beskytt øynene, bruk hansker og verneutstyr. Gulv,tepper og møbler må dekkes til med papir eller plastfolie. Mellomrom som er bredere og dypere enn 4 cm må fylles i flere lag. Vent 15-30 minutter mellom hver påføring. Spray lett på med vann mellom hver påføring. Brukes kun i godt ventilerte områder. Oppbevar flasken stående ved en temperatur mellom + 5°C og + 25°C. Beholder under trykk! Må beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for Temperaturer over + 50°C. Ikke stikk hull eller brenn flasken, selv etter bruk. Inneholder brennbare stoffer. Må ikke sprøytes på åpen ild eller noe glødende materiale. Må holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt.



TEKNISKE DATA

Påføringstemperatur		+5°C til +35°C
Base		Polyuretan
Lukkede celler		± 70%
Herdetid	FEICA TM1015	80-100 minutter
Skjæretid	FEICA TM1005	20-40 minutter
Tetthet		15-20 kg/m ³
Brannegenskaper	DIN 4102-1	B3
Lydisolasjon i fuger		61 dB
Klebetid	FEICA TM1014	8-12 minutter
Temperaturmotstand		-40°C til +90°C
Termisk ledningsevne		30-35 mW/m.K
Innhold	FEICA TM1003	750 ml = 35-40 liter

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet for permanent vannbelastning
- Ikke egnet til å fylle hulrom med utilstrekkelig fuktighet. Tilfør fukt/ vann i dype fuger

FORBEREDELSE OG OVERFLATEBEHANDLING

Underlaget må være ren og fri for støv, olje og fett. Det er viktig å fukte underlaget litt før bruk, da dette forbedrer vedheft og den ferdig cellestrukturen i skummet.

OVERMALBAR

Bostik Bostik P905 FOAM'N'FILL ALL SEASONS FLEX PRO kan overmales eller tildekkes med fugemasse/gips når det er fullstendig herdet.

RENGJØRING

Ferskt skum kan fjernes øyeblikkelig med **Bostik FOAM CLEANER**. Etter herding kan overflødig skum fjernes med en kniv eller en spatel, og skumoverflaten kan ferdigbehandles.

FARGE(R)

- Hvit

Produktspesifikasjoner finnes på nettsiden for produktopplysninger

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

HOLDBARHET

I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og + 25°C, er holdbarheten opp til 18 måneder fra produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares på et tørt sted.

SERTIFISERINGER

- DIN 12354-3 Lydisolasjon for fuger
- DIN 18542 Luftgjennomtrengelighet
- EN 12664 - Termisk ledningsevne
- Emicode EC1 Plus
-

HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsblad må være lest og forstått før bruk. Disse er tilgjengelige på www.bostik.no

BOSTIK SMART STØTTE

Smart digital hjelp
Bostik.com/

Smart hjelp
+47 (0)69 17 06 00

