
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner Gran Sopp/ Råtebehandlet – Produktgruppe 1530

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner Gran Sopp/ Råtebehandlet

3 Produktbeskrivelse

Gran kryssfiner III/III som er behandlet med trebeskyttelsesmiddel *Wolsin FL-P3* for bedre motstand mot sopp/råte skader. Platene er limt med WBP lim.

Wolsin FL-P3 er basert på: fenpropimorf, Propikonazol, 3-jod-2-propynyl butylkarbamat, kvartære ammoniumforbindelser, kokos alkyldimetyl, klorider og h₂O.

4 Egenskaper

Platene er behandlet med Wolsin FL-P3 og godkjent brukt til konstruksjoner i klimaklasse 2 og 3. Bruksområder som kryprom, stubbloft, undertak, lagerbygg, etc. Platene er produsert i.h.t. EN 13986 og utslipp av Formaldehyd er i henhold til EN 717 – og platene har E1 sertifikat. platene oppfyller risikoklasse 2 og 3 etter EN-335-1.

5 Drift og vedlikehold

Bearbeiding av behandlede plater bør unngås siden platene ikke er ment å vedlikeholdes med tanke på bruksområdet og plassering i byggverk. Om dette gjøres skal den bearbeidede flaten etterbehandles med trebeskyttelsesmiddel. Platene er ikke ment for innendørs bruk.

6 HMS

Etter behandling av platene bør håndvask foretas. Egnert personligverneutstyr bør benyttes ved håndtering av platene.

7 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.