



Floor Expert

Side 01/02
Dato 21.06.2017

Erstatter: NY



CascoProff HighTack

Gulvlim med lang monterings- og et veldig aggressivt hugg, egnet til liming av de fleste typer vinylbelegg og tepper. Til LVT anbefaler vi CascoProff Extra eller CascoProff GP.

- lang monterings- og et veldig aggressivt hugg
- kan re-aktiveres med varme
- velegnet for hulkil-montering
- egnet for trinsesol

TEKNISKE DATA

Basismateriale: kopolymer akryldispersjon
Farge: lys gul
Løsemiddel: vann
Konsistens: tiksotropisk
Tetthet: ca. 1300 kg/m³
Tørrestoff: ca. 78 %
Viskositet: ca. 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 opm, 25 °C
Flammepunkt: -
pH: C. 7,3

Alle verdier er omtrentlige ut i fra klimatiske forhold.
Alle tekniske dataverdier er gitt under normale temperaturforhold (+ 20 °C og 50 % RF).

OPPLYSNINGER OM BRUK

Arbeidstemperatur: +18 °C to +23 °C and 20–70% RH
Stabil temperatur må opprettholdes i minimum 96 timer (4 dager) for optimalt resultat.

Blanding: omrøres før bruk

Verktøy: tannsparkel, Casco hardmetallsparkel 6108, 6118 eller 6121

Forbruk: 1 liter / 3–6 m²

Monteringstid: våtliming ca. 0–30 minutter, heftliming 30–80 minutter (kan varmeaktiveres opptil 240 minutter) avhengig av underlagets absorpsjonsegenskaper, temperaturen og den relative luftfuktigheten

Bestandighet: god varmebestandighet, også mot sollys

Holdbarhet ved lagring: minst 12 måneder hvis oppbevart ved minimum +10 °C i godt lukket emballasje – skal ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over +30 °C

Materiale	Absorberende undergulv	Ikke-absorberende undergulv
Homogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Hetrogen vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Tepper	3-3,5 m ² /l	

MILJØASPEKTER

Håndtering og rengjøring

Renslighet er viktig når man jobber med lim.

Derfor bør du alltid jobbe grundig og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Ved hudkontakt, vask med såpe og vann.

Rengjør påføringsredskaper med vann før limet herder. Herdet lim løses opp i rødsprit eller Casco Limvask.

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet, under klassifisering, sammensetning og egenskaper.

FORBEHANDLING

Påføring

Ved bruk av materialer med bakside som har vært slipt, er det viktig å huske at materialet alltid må monteres mens limet er vått. Påføringstiden for denne typen materialet må ikke overstige 45 minutter. Maks. fuktighet i betong: 85 % RF, fuktighet i sponplate: 8-12 %.



Floor Expert

GULV

PÅ PORØSE UNDERGULV

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108 eller 6118). Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte åpentiden.
2. Monter materialet umiddelbart eller etter en svært kort åpentid. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet. For beste resultat, bruk en gulvvalse.
3. Kontroller at hele materialet har full kontakt med limet.

PÅ IKKE-PORØSE UNDERGULV

For best mulig resultat ved liming på ikke-porøse undergulv anbefaler vi å bruke en flytesparkelmasse med lav krymping og god heftevne til undergulvet. Bygg et sjikt på 2–3 mm. Deretter utføres limingen i løpet av våtlimingsstadiet for bedre sikkerhet. Følg monteringsinstruksene for porøse undergulv.

Hvis denne metoden ikke er mulig, benytter du fremgangsmåten beskrevet nedenfor. Felles for metodene er at det er viktig å gi mest mulig av vannet mulighet til å fordampe fra undergulv.

1. Påfør limet med en tannsparkel (6108 eller 6118).
2. Monter materialet i vått lim og sørg for god oversmitting. Trekk materialet av og la limet tørke i 20–30 minutter. Monter materialet på nytt, eller påfør lim og vent i 30–40 minutter før du monterer det i det halvtørre limet.
3. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet.

For beste resultat, bruk en gulvvalse.

Kontroller at hele materialet har god kontakt med limet.

Følg materialprodusentens anbefalinger om temperatur og RF.

3. Press omhyggelig ut all luft og forsikre deg om at det er god kontakt mellom limet og materialet.

For beste resultat, bruk en gulvvalse.

Kontroller at hele materialet har god kontakt med limet.

Følg materialprodusentens anbefalinger om temperatur og RF.

RENGJØRING

Vått lim kan vaskes av med vann. Bruk Casco Limvask eller rødsprit til å fjerne halvherdet eller herdet lim.

FORPAKNING

10 liter

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

ANSVARSRASKRIVELSE

De gjeldende anbefalinger, retningslinjer og sikkerhetsdatablad skal følges, sammen med de tekniske forskrifter, sørg også for å følge anbefalingene fra materialprodusenten med hensyn til temperatur og RH.

Våre anbefalinger er basert på tester og praktiske erfaringer, men de kan bare gi generell veiledning siden vi ikke har noen innflytelse over forholdene på stedet, utførelsen av arbeidet eller metoden for behandling.

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.



Floor Expert

Limstadier for liming av gulvbelegg



Informasjonen i dette dokumentet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og kan anses som en veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, tar vi imidlertid ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar er begrenset til eventuell personskade eller skade på eiendom som beviselig skyldes feil og mangler i produkter som vi har produsert.

Sertifisert i henhold til:



Sika Norge AS

Postadresse
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Phone: +46 8 621 79 00
Fax +4767067900
Web: www.casco.no

