

# HEY'DI STANDARD SEMENT FA

Finmalt grå portlandsement.

**Beskrivelse - Bruksområder**

Hey'di Standard Sement FA er en finmalt grå portlandsement som blandes med støpesand og vann for å lage en støpemørtel eller med støpesand, pukkk/stein og vann for å lage betong. De vanligste bruksområder er påstøp, gulvstøp og støping i forskaling, trapper, støttemurer m.m. Til muring og pussing anbefales Hey'di Mur & Pussmørtel M5 og Hey'di K/C mørtler. Hey'di Standard Sement FA er kromreduert.

**Blandeforhold**

*Påstøp gulv og mindre støpearbeider:*

Vekt - 20 kilo sement til 80 kilo støpesand (0-8 mm)

Volum - 1 skuffe sement og 3 skuffer støpesand

*Gulvstøp og større støpearbeider:*

Vekt - 20 kilo sement til 60 kilo støpesand og ca. 30 kilo singel/pukk (8-16mm)

*Vannmengde:*

Vekt - ca. ½ av sementvekten.

Volum - ca. som sementmengden.

**Utblanding**

Utblanding foretas med blandemaskin, både tvangsblender og frittfalls blender kan benyttes.

*Rekkefølge:* ¾ del av vannet, støpesand, sement, singel.

Bland i noen minutter og tilsett eventuelt resten av vannet til ønsket konsistens. (Sanden kan ofte inneholde en del vann).

Benytt alltid ledningsvann, aldri saltvann eller myrvann. Ved temperaturer ned mot frysepunktet anbefales tilsetning av Hey'di Frost KF og varmt vann.

**Bruksmåte støpemørtel**

Støpemørtelen legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie skal det legges inn armering. Støpemørtelen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje når massen har satt seg. Forskaling kan fjernes etter min. 2 døgn ved rundt + 15 °C.

**Tørketid**

Støpemørtelen bør ettervannes i flere dager eller tildekket med plast.

**Forbruk**

Ved utblanding med støpesand i forholdet 1 del sement til 3 deler sand vil 1 sekk Hey'di Standard Sement FA gi 100 kilo tørr masse, ca. 45 liter våt støpemørtel.

**Lagring**

Lagres tørt i 2 år.

**Pakning**

20 kilo sekk.



## PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se [heydi.no](http://heydi.no)

# HEY'DI STANDARD SEMENT FA

Finmalt grå portlandsement.

---

### TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

---

---

---

### PRODUKTKODER:

Varenummer:	1741
GTIN nummer:	7054150017411
NOBB nummer:	60027063
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	05.10.23

---

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.