

## FDV-dokument: Bend



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 006 76 <b>NRF NUMMER:</b> 3026278 <b>IP VARENUMMER:</b> 340911106R |
| <b>Produkt</b>    | PP bend for glatte kabelrør. Utblokket, vanntett skjøtemuffe                            |
| <b>Produsent</b>  | Infraplast AS   |
| <b>Anvendelse</b> | For retningsendring i rørgate.  |

### Tekniske data:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Dimensjoner</b> | 110 mm. Vinkling: 15°. Radius: 600 mm. Ringstivhet: SN8 |
| <b>Materiale</b>   | PP-HM – Høymolekylær polypropylen.                      |
| <b>Farge</b>       | Rød. Andre farger kan produseres etter behov.           |
| <b>Densitet</b>    | 0,915 g/cm <sup>3</sup>                                 |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Brannfare</b>   | Produktet er brennbart.   |
| <b>Helsefare</b>   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br><br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk.<br>Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.   |

### Service- og vedlikeholds instruks:

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Lagring</b> | Oppbevares fortrinnsvis på jevnt underlag, under tak. |
|----------------|---|



**Montering** Før montering smøres eller sprayes rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes. Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.

For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

**Miljøpåvirkning** God bestandighet mot UV-bestråling. Kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyans. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.

**Service** Ikke påkrevd.

**Reservedeler** Skadet produkt erstattes av nytt tilsvarende produkt.

**Avfall** PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

