

Akryl tettmasse

codex Dicht-Akryl

Bruksferdig akrylmasse til fuging/tetting

Bruksområde:

Overmalbar, bruksferdig, plastisk formbar, akryl-masse til tetting av små og større fuger/sprekker. Til bevegelsesfuger og tilslutningsfuger inne og ute. Kan brukes til for eks fuging mot vindus-karmer, til fylling av sprekker i bordgulv før sparkelarbeider, til tetting av fuger og riss i mur-verk og puss osv.

Egnet for/på :

- ▶ Alle typer bygg
- ▶ Tilslutningsfuger, mot betong, vinduskarmer, dørkarmer sv.
- ▶ Tetting av fuger i tregulv før sparkling.
- ▶ Sprekker og fuger i murverk og puss.
- ▶ Mellom gipsplater
- ▶ I panel, langs listverk osv.

Produktfordeler/egenskaper:

codex Dicht-Akryl er et bruksferdig akrylbasert tettemiddel som tørker ved vannfordampning. Etter utherding er codex Dicht-Akryl forvittrings- og aldringsbestandig.

Typiske egenskaper:

- ▶ Bruksferdig
- ▶ Hefter uten priming
- ▶ Herder uten spenning
- ▶ Forvitring og aldringsbestandig
- ▶ Slipbar og overmalbar
- ▶ Til bruk inne og ute



Teknisk data:

Emballasje:	310 ml patron i kartong med 12 patroner
Lagring:	Minst 18 måneder
Farge:	Hvit
Temperatur for bearbeiding:	5°C til 40 °C
Støvtørr:	Ca 10-20 minutter*
Shore A etter herding:	10-20 i henhold til DIN 53505
Forvittringsbestandighet:	Slagregnfast etter 2 timer
Fleksibilitet:	15%
Temperaturbestandighet:	-20 til + 80°C
Herding:	Ca 1 mm/døgn*

* ved 23°C og 50% relativ luftfuktighet

Forberedelse av underlag:

Heftflatene skal være rene og fri for alt som kan påvirke vedheften til underlaget. Smuss, skillemidler og løse partikler fjernes. Underlaget kan være fuktig men ikke vått. Løst materiale som maling, gammel fugemasse osv fjernes.

Bearbeiding:

1. Kutt toppen på patronspissen av rett over gjengene. Skru på sprøytespissen og kutt en egnet åpning (på skrå).
2. Legg patronen i sprøyten og press massen ut slik at den får god heft mot fugekantene og uten at det skapes luftlommer.
3. Før den skinnherder (mellom 10 og 20 minutter) skal den fylte fugen glattes med et egnet verktøy.
4. Verktøy og eventuelt spill vaskes straks med vann. Herdet masse fjernes mekanisk.

Forbruksdata:

Fugetversnitt:	Forbruk ca*	1 patron rekker til ca
5x5 mm =25 mm ²	30 ml/m	10,3 m fuge
10x10 mm = 100 mm ²	110 ml/m	2,8 m fuge
15x15 mm = 225 mm ²	250 ml/m	1,3 m fuge

*Beregning av ca forbruk: Fugebredde x fugedybde (i mm) + 10% = ml pr m fuge

Viktige henvisninger:

- ▶ Produktet kan lagres i minst 18 måneder på et tørt og kjølig sted. Beskyttes mot frost og sterk varme. Åpnet emballasje lukkes/ tettes godt igjen og brukes snarest.
- ▶ For fuger med større krav til for eksempel hardhet og/eller elastisitet, se codex produktoversikt.
- ▶ Til dype fuger benyttes PU bunnfyllingssnor.
- ▶ Ved bruk av maskeringstape skal denne fjernes straks etter at fugen er glattet.
- ▶ Beskytt fugen mot forurensing og fuktighet helt til den er utherdet.
- ▶ Følg også alle relevante normer i Norsk Standard.

Vernetiltak

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.codex-x.no

Avfallshåndtering:

Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord. Uherdet materiale er spesialavfall. Herdet materiale er byggavfall.