

HEY'DI FIBERPLAN NORMAL

Støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnen avrettingsmasse til innendørs bruk.



Beskrivelse

Hey'di Fiberplan Normal er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnen avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey'di Fiberplan Normal kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Bruksområder

Hey'di Fiberplan Normal er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey'di Fiberplan Normal benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey'di Fiberplan Normal alltid overdekkes med Hey'di membran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3-4 deler vann. Ubehandlet Tre og spon primes med uforynnnet Hey'di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag benyttes også Hey'di Primer Gulv. På sviktende treunderlag skal Hey'di Fiberplan Normal legges ut i min. 15 mm tykkelse og armeres med Hey'di Stålnett. Bruk Hey'di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey'di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

EGENSKAPER

Svanemerket

Støvredusert

Normaltørkende

Fiberforsterket

Egnet til innstøping og gulvvarme

For innendørs bruk



Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey'di Fiberplan Normal legges ut.

Forbruk Primer

Hey'di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandekaret, 3,4-4 liter vann til 20 kilo Hey'di Fiberplan Normal. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lett-flytende masse. Brukstil utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsarkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey'di Fiberplan Normal kan også legges ut med sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 3,2 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey'di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

HEY'DI FIBERPLAN NORMAL

Støvreduisert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnen avrettingsmasse til innendørs bruk.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Hey'di Fiberplan Normal kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke 5-7 døgn pr. cm lagtykkelse. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Beskytt utlagt masse mot uttørring ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke etter vannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.

Forbruk

1,75 kilo Hey'di Fiberplan Normal pr. mm beleggykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

20 kilo sekk

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	1 mm = 1,75 kg/m ² , 10 mm = 17,5 kg/m ²
Kornstørrelse (Dmax):	< 1 mm
Minimum sjikttykkelse:	5 mm
Maksimum sjikttykkelse:	50 mm
Vanntilsetning bygg høyde 5-20 mm:	3,8-4,0 liter/ 20 kg sekk
Vanntilsetning bygg høyde 20-50 mm:	3,4-3,6 liter/ 20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag:	+10-20 °C
Brukstid:	Ca. 30 min
Gangbar etter:	2-4 timer
Beleggbar etter:	1-4 uker, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse:	C25 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn:	Middelverdi > 25 N/mm ² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøystrekkfasthetsklasse:	F6 i ht. EN 13813
Bøystrekkfasthet etter 28 døgn:	Middelverdi > 7 N/mm ² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn:	< 0,05 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong:	> 1,5 N/mm ² (MPa)
Brannklasse:	A1
pH i herdet materiale:	Ca. 11
Flytevne etter Hey'di standard:	130-135 mm (flytring 67x30 mm)
Flytevne etter SS923519:	150-155 mm (flytring 50x22 mm)
Lagring:	12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd forpakning i tørre rom
Forpakning:	20 kg sekk



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI FIBERPLAN NORMAL

Støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnen avrettingsmasse til innendørs bruk.

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2573
GTIN nummer:	7054150025737
NOBB nummer:	60050553
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	23.10.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.