

Produktdatablad TJÆRALIN DEKKENDE

Bruksområde:

Tjæralin Dekkende anbefales spesielt til nytt og utvendig treverk hvor den kan legges rett på. Produktet benyttes også på tidligere beisede, dekkbeisede og malte treflater. Tjæralin Dekkende kan blandes til de fleste farger.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt treverk behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk rubbes før påføring, materiale stått mer enn 3 uker må stålbørstes. Tidligere behandlede flater vaskes, løs maling fjernes og løse trefibre fjernes med stålbørste/pussing. På trykkimpregnert treverk må saltutslag fjernes.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 2 – 4 dager (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca. 12 – 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Det anbefales minst to fylldige strøk. Påfør Dekkende helt ut i bordets lengderetning. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at fargen er riktig.



Rengjøring/tynner:

White Spirit.



Forbruk:

6 - 10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

40 – 60 halvblank.



Tåler frost:

Produktet tåler frost, kan benyttes fra +40° C til -15°, og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres godt før bruk.



Generelt:

Trykkimpregnert treverk behandles som nytt treverk. Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder. Vær oppmerksom på problemer som kan oppstå på underlag hvor det tidligere er benyttet vannbasert beis/maling, linoljeprodukter og tjærebehandlede flater.

