

Eik Andante

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10036235 (EBGV3KFD)	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	2-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Andante	**Antall bord med delt toppsjikt**	1	**Brannklasse**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	Gyldne gulv	**Innhold av formaldehyd**	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank Castle	**Stil**	Nordic, Rustic, Classic	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Format	14mm Plank Castle	**m² per pakke**	2,76	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Dimensjoner	14 x 209 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	6	**Bruddstyrke**	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	21,5	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	138	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,109
Låsesystem	5G Click	**Pakker pr. palle**	50	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1075	**Slipe motstand**	USRV 45
Overflatebehandling	Live Natural olje	**EN Norm**	EN 13489	**Nobb nummer**	49254062
Farge		**FSC claim**	controlled sources	**GTIN**	7035580082187

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE

06

Boen AS

Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway

Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013
9,5-23 mm total thickness,
parquet for indoor use

DOP 4658; NB 0766

Dfl-s1; El; density >= 500kg/m³
thermal conductivity >= 0,14 W/mK

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.