

Erstatter: 2005-07-21

Dato: 2012-07-17

Strong Epoxy Rapid 2806/2807/2809

Strong Epoxy Rapid er et 2-komponent epoxy lim som limer for eksempel metall, hardplast, porselen, betong, glass, stein osv.

- Meget høy limstyrke
- Hard og fyllende
- Kan overmales
- Hurtigherdende.
- Svakt gul limfuge

TEKNISK DATA

Produkttype:	Epoxybasert
Emballasje:	2 x 12 ml sprøyte, 2 x 15 ml tube, 2 x 100 ml tube
Farge:	Lim: Transparent Herder: Lys gul
Tørrstoff:	Ca 100 %
Konsistens:	Tyktflytende, tixotrop
Densitet:	Ca 1150 kg/m ³
Monteringstid:	Ca 7 - 10 min ved +23 °C
Påføringstemp:	Minst +5 °C
Blandingsforhold:	1 : 1 Lim og herder
Herdetid:	Ca 16 timer ved +23 °C
Temp bestandighet:	Opptil +70 °C
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved mindre enn + 20°C.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat oppnås når materialene slipes

Blanding og påføring

Press like deler lim og herder på en egnet plate og bland grundig inntil fargen er homogen. Bland ikke mer enn det som kan brukes innen ca 5 min. Hold flatene sammen med tape eller lignende i ca 10 min. Overskytende lim fjernes umiddelbart. Varmeharding korter herdetiden og øker limstyrken. OBS! Ved profesjonelt bruk skal det benyttes oven med avtrekk. Gulner kraftig ved oppvarming.

Begrensinger

Hefter ikke på PE, PP eller teflon.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes umiddelbart med såpe og vann. Uherdet lim fjernes med aceton eller sprit, herdet lim fjernes mekanisk

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.
Lokalirriterende. Irriterer øyne og hud. Kan fremkalle allergi ved hudkontakt

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no