



SL C800 LEVEL+

GULVAVRETTINGSMASSE FOR TYNNE SJIKT

2022-09-01

FORDELER

- Optimalisert for tynne sjikt – utmerket som underlag for belegg eller lignende
- Tidlig beleggbar
- Sjikttykkelse 2-10 mm
- EPD-verifisert
- Lave utslipp



BRUKSOMRÅDER

SL C800 LEVEL + er en svært lettflytende og selvutjevne, sementbasert, selvtørkende avrettingsmasse for tynne sjikt. Perfekt som underlag for ulike typer belegg, fliser, parkett eller lignende, gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling. Kan legges i sjikt på 2-10 mm og kan også håndsparkles. Produktet er miljøvennlig og fuktskadestabilt.

Gulvbransjens (GBR) limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong og lettbetong
- Klinker/stein

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	4,6 liter vann / 20 KG sekk
Materialforbruk	1,6 kg/mm/m ²
Brukstid	Ca. 15 min
Gangbar etter	2-3 timer
Beleggbar etter	Ca. 24 t
Trykkfasthet	C30 i henhold til EN 13813
Bøyestrekfasthet	F8 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>2,0 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,4 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvidelse	<0,05 mm/m
Flytkapasitet	160-180 mm i henhold til SS 923519 (50x22 mm)
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GRB bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom + 10 °C og + 25 °C

Rengjøring: Overflatestyrken til underlaget bør være

> 1,0 MPa. Sørg for at underlaget har god overflatestyrke og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks etc. Løse lag og slamlag kan slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik. **Forbehandling:** For å forbedre vedheften og forhindre hurtig uttørking, må underlaget alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynnet med vann i forhold 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales det 2 strøk. På klinker, stein, PVC, linoleum, tre etc. påføres primer fortynnet 5:1 med vann. Primeren må børstes inn i underlaget. La primeren tørke og danne en hinne 24 timer før sparkling! Ved påføring av to sjikt skal priming gjøres mellom sparkelsjiktene.

BRUK

Blanding: Bland utjevningssmassen i en egnet bøtte eller i et større fat (75-100 liter) med plass til 3-4 sekker. Til 20 kg pulver tilsettes ca. 4,6 liter rent vann. Blandingen utføres med en drill eller turbinvisp til du har en klumpfri og lettflytende masse (blandingstid ca. to minutter). Bruk vann +5 til +20 °C.

Maskinlegging: Ved bruk av maskinlegging, brukes en egnet blandepumpe. Still inn vannmengden til 20 %. Kontroller vannmengden med en flytetest. Ved riktig vannmengde må flyteevnheten være i henhold til tekniske data. Når du utfører flytetesten, kontroller også at utjevningssmassen er sammenhengende og er fri for klumper. Temperaturen på avrettingsmassen skal være mellom +10 og +20 °C.

Balansering: Sjekk overflatens helning og krumning, dersom disse avviker fra foreskrevne toleranse bør det settes opp punkter på gulvet på egnet måte. Fremhev spesielt ekstreme lave og høye punkter. **Påføring:** Massen pumpes eller helles ut på underlaget og flyter selv sammen til en jevn, flat overflate. Fordel utover om nødvendig med en tannsparkel. Ta hensyn til massens åpningstid for å unngå klumper og ujevnheter. Brukstid ca. 15 minutter. Overflaten kan normalt gås på etter 2-3 timer.

OBS! Ved soleksponering, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan fremskynde tørkingen, skal overflaten beskyttes mot for hurtig uttørking. Store vinduspartier skal tildekkes og avfuktere og varmevifter skal ikke brukes.

LAGRING

6 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må forstå og lese sikkerhetsdatabladet for produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Avgrens gulvoverflaten med avstengingslist etter behov. Monter avstengingslisten etter priming for best vedheft.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30622815	20 kg	40	7311020081416

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

