

Murtett

Slammemasse

PRODUKTBESKRIVELSE

Murtett leveres som tørrmørtel og er sammensatt av portlandsement, sand opptil 0,2 mm, plastiserende, tettende- og heftforbedrende tilsetningsstoffer. Standardproduktet er sementfarget, men kan også leveres hvit eller farget etter avtale.

Murtett skal kun tilsettes vann.

BRUKSOMRÅDE

Murtett påføres med kost, stålsparkel eller sprøyte i 1 – 3 lag for tetting mot ensidig vanntrykk eller som slamming / maling.

BRUKSANVISNING

Underlaget, som kan være betong, lett-betong, sprøytebetong, tegl eller annet murverk, rengjøres og sugende flater forvannes godt.

Dype sår og dårlig fylte fuger flikkes med egnet reparasjonsmørtel og gis anledning til å herde natten over.

Murtett blandes i egnet blander eller med drill og visp.

9 – 10 liter vann pr. sekk á 25 kg gir lettflytende konsistens for slamming.

7 – 8 liter vann pr. sekk á 25 kg gir tungtflytende konsistens for sparkling.

Ved bruk av blander helles ca. 8 (6) liter vann i denne og 25 kg Murtett tilsettes langsomt. Bland til klumpfri masse.

Tilsett resten av vannet til ønsket konsistens, og bland ytterligere 2 – 3 minutter.

Slamming (maling)

Utføres i 2 – 3 strøk. Til første strøk benyttes meget tynn velling. Avhengig av temperaturen og tørkebetingelsene kan andre strøk påføres 3 – 6 timer senere, mens tredje strøk, som gir best resultat, påføres neste dag. Leca, betong og pussede flater kan behandles direkte. Murtett kan sprøytes med egnet utstyr.

Herding

Anvendes helst ved temperaturer over +5°C, og aldri under +2°C de første 48 timer. I tørt klima og på spesielt sugende underlag er det en fordel å ettervanne massen noen dager.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Dokumentasjon:

Farge:

Grå/hvit

Forbruk:

Ca. 1-1,5 kg/m² pr. strøk

Emballasje:

Leveres i 10 kg spann, 25 kg sekker og 1000 kg big-bag

Lagring:

Må lagres tørt, og er i uåpnede sekker holdbar i 12 måneder.

Produsent:

Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway

Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99

post@mapei.no

www.mapei.com