

## PRODUKTDATABLAD

# Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

ELASTISK PARKETTLIM MED TRINNLYDSDEMPENDE EFFEKT



### PRODUKTBESKRIVELSE

Elastisk gulvlim for behandlet og ubehandlet parkett. Limet kan brukes til helliming av mosaikk, lamell og staver. Limet har en trinnlydsdempende effekt på 9 db (EN ISO 10140:2010)

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av:

- Ubehandlet og behandlet tre
- Mosaikk gulv
- lamell parkett
- Stav parkett

Undergulv:

- Betong
- Sement
- Gips
- Parkett
- Kryssfiner
- Sponplater (V100)
- OSB

### PRODUKTEGENSKAPER

- Trinnlydsdempende effekt på 9 dB
- Elastisk liming
- Passende til gulvvarme
- Enkelt å bruke, kan påføres med Casco Parkett Xpress maskin
- Innholder ikke vann
- Alkaliestabilt
- Meget lave emisjoner

### MILJØ INFORMASJON

- EMICODE EC-1<sup>PLUS</sup>
- M1 klassifisert

### PRODUKTINFORMASJON

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjemisk base    | SMP basert flytende lim                                                                                        |
| Forpakning      | 10 L spann                                                                                                     |
| Farge           | Beige                                                                                                          |
| Holdbarhet      | 12 måneder fra produksjonsdato                                                                                 |
| Lagringsforhold | Produktet må lagres i original, uåpnet, uskadet og forseglet emballasje i temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. |
| Tetthet         | 1,65 kg/l                                                                                                      |

#### Produktdatablad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Juni 2020, Versjon 02.02

020512020110000002

## PÅFØRINGSINFORMASJON

|                           |                                                                                                                           |              |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Forbruk                   | 1 liter / 1-2 m <sup>2</sup> se tabell under.                                                                             |              |                      |
| Overflatetemperatur       | +18 °C til +23 °C og 30–60 % RF. Klimaet må opprettholdes i minst 96 t (4d) for optimalt resultat.                        |              |                      |
| Fukttinnhold i underlaget | Fukttinnholdet i betong må ikke overstige 65% RF og kan brukes noen steder opp til 85% RF (kontakt Casco teknisk service) |              |                      |
| Herdetid                  | Gangbar                                                                                                                   | ca. 8 timer  |                      |
|                           | Slipbar                                                                                                                   | ca. 12 timer |                      |
|                           | Fult herdet                                                                                                               | 48-72 timer  |                      |
|                           | Herdetid kommer an på miljøet og undergulv forhold. Limtykkelse og tre sort                                               |              |                      |
| Påføringstid              | Monteringstid, ca. 40 minutter.                                                                                           |              |                      |
| Utbytte                   | Material                                                                                                                  | Limspreder   | Mengde               |
|                           | Lamell Parkett                                                                                                            | 6118         | 2 m <sup>2</sup> / l |
|                           | Mosaic / Stav Parkett                                                                                                     | 6118         | 2 m <sup>2</sup> / l |
|                           | På gulv mellom 65-85 % RH concrete                                                                                        | 6119         | 1 m <sup>2</sup> / l |
|                           | For kubbegulv og lange eller brede bord/planker kontakt Casco teknisk service                                             |              |                      |

## PÅFØRINGSVEILEDNING

### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

#### FORBEHANDLING

Før du legger materialet, må du forsikre deg om at underlaget er rent, plant og støvfritt. Har tilstrekkelig styrke, bæreevne og er permanent tørt.

Fukttinnhold i betong må ikke overstige 85% RF og fukttinnhold i sponplater skal være mellom 8-12%. Hvis fukttinnholdet i betongen er høyere enn 65% RF, og maks 85% ta kontakt med Casco teknisk service. Eventuell ujevnheter skal være maks. 3 mm over 2 m.

Lamellparkett og langstavparkett har høyere krav til jevnhet. Hvis undergulvet er av betong, bør det stålskrapes og støvsuges grundig. Hvis undergulvet er av gipsbasert avrettingsmasse, skal det ikke skrapes. Dette for å unngå støvpartikler som kan redusere klebeevnen. Eventuell avrettingsmasse må være av høy kvalitet og ha en strekkfasthet på minst 1,5 Mpa. Det skal være montert vinduer og dører i rommet der parketten skal legges, for å sikre riktig temperatur og luftfuktighet, se ovenfor. Disse forholdene må holdes stabile i minst en uke før parketten legges. All annen overflatebehandling, som maling og tapetsering, bør være ferdig før gulvet legges. Luftfuktigheten skal måles ved hjelp av et hygrometer. Det er viktig at temperaturen og luftfuktigheten er som ved fremtidig bruk av rommet, før parketten legges. Hvis du er usikker, kan du ta kontakt med vår tekniske avdeling før du begynner gulvleggingen.

### RENGJØRING AV VERKTØY

Renslighet er viktig når man jobber med lim. Derfor bør du alltid jobbe grundig og systematisk for å unngå unødvendig søl.

Ved hudkontakt, vask med Casco Brutal Wipes. Rengjør påføeringsredskaper med white-spirit eller Casco Brutal Wipes.

Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet, under klassifisering, sammensetning og egenskaper.

### PÅFØRING

#### SUGENDE UNDERLAG

1. Påfør limet med en tannsparkel (6118, 6119 eller Casco Parkett X pressmaskin). Bruk ikke mer lim enn nødvendig for å sikre god oversmitting i den oppgitte åpentiden. Ikke bruk noen form for grunning før du påfører limet. 2. Legg materialet i det våte limet. Påfør ikke lim på større overflater enn det du kan legge i løpet av 40 minutter. 3. Press parketten godt ned i limet og kontroller at hele undersiden av materialet har full kontakt med limet.

#### IKKE SUGENDE UNDERLAG

Ta kontakt med Casco teknisk avdeling

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

**Produktdatablad**  
Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort  
Juni 2020, Versjon 02.02  
020512020110000002

CascoFloorExpertParkettElasticComfort-no-NOCASCO-(06-2020)-2-2.pdf

