


# Produktdeklarasjon Scan Blokk 20 cm

Varetype:  
Scan Blokk 50 x 20 x 25 (Byggemål)  
Byggestein 3 MPa,  
Kategori 1

Forbrukerdeklarasjon:  
For detaljerte opplysninger om oppmuringer henvises til  
Sintef Byggforsk byggdetaljeblad eller se Scan Blokk brosjyre.

Bruksstidspunkt: 14 HD.  
Ettervisning av styrkekrav: 10-14 HD.



Egenskap	Basismål	Toleranser / krav	Referanse/kontrollmetode
Byggestein	DS/EN 771-3 + A1	-	Kategori 1
Lengde	499 mm	-5 / +3	DS/EN 771-1 + A1: 2006 Tabell 1 D1 DS/EN 772-16 (Fig. 1a) - måleposisjoner
Bredde	199 mm	-5 / +3	
Høyde	250 mm	-5 / +3	
Bruttotørredensitet	650 kg/m <sup>3</sup>	± 65 kg / m <sup>3</sup>	DS/EN 772-13
Middeltrykkstyrke		3,0 MPa	Prøveretning: vinkelrett på liggeflate. Kondensjonering til lufttørr tilstand. Ved styrkeprøving benyttes det 12 mm cellutexplater, d. 2-300 kg/m <sup>3</sup>
Hullvolum i %	21,0	max.	DS/EN 772-2 og DS/EN 772-16
Vanddampgjennomtrengelighet	-	5/15	Tabell A5, side 20 i DS/EN 1745
Brannklasse	>REI 240	-	
Forskyvningsstyrke	-	NPD	DS/EN 998-2: 2003
Fuktbevegelse, vannoppsug, bestandighet, farlige stoffer, vedheftningsstyrke og varmeegenskaper er NPD. NPD = No performance determined (dvs., at dette er ikke dansk lovkrav)			
Dokumentasjon for de deklarerede egenskaper: Det henvises til resultatene fra den løpende kontroll. Prøvingene i forbindelse med kontrollen utføres på eget laboratorium og overvåkes løpende av Dancert.			
Kontroll og merkning: Merkingen utføres iht. gjeldende merkningsreglement.			
Deklareret dato/sign 01.10.2009	Revidert dato/sign		
<i>Zens Høeg-Karlsen</i>			Deklarasjonsnummer 319

Vest/Nord Norge  
Tlf:+45 96 31 28 00  
Faks:+45 96 31 28 10  
bmc@bmc-danmark.dk



Øst Norge  
Tlf: 33 30 03 90  
Faks:33 30 03 99  
bmc@bmc-norge.no