



BOSTIK

A930

EASY FILLER PRO
FERDIGBLANDET ULTRALETT OG SLIPBART
SPARKEL

2023-02-17

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Ultra-lettvekt
- Hurtigtørkende
- Nesten uten krymping
- Kan overmales med vannbaserte og syntetiske malinger
- Kan slipes etter herding
- Lett å påføre og rengjøre
- UCA®: Kan overmales uten problemer, og er utviklet i samarbeid med ledende malingsprodusenter.
- Kuldebestandig under transport.

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik A930 EASY FILLER PRO er et ferdigblandet ultralett sparkel som knapt krymper, egnet for reparasjon av sprekker og hull i vegger og tak.

BRUKSOMRÅDER

Bostik A930 EASY FILLER PRO er spesielt utviklet for å fylle skjøter og skruehull i gipsplatevegger og tak for innendørs bruk. Kan også brukes til å fylle, reparere og jevne ut hull og sprekker i betong, gips, teglverk og stukkatur.

BRUKSANVISNINGER

Påfør produktet uten trykk for å oppnå best mulig resultat.



TEKNISKE DATA

Påføringstemperatur		+5°C til +35°C
Base		Akryldispersjon
Tetthet	ISO 1183-1	0,57 g/ml
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Frostmotstand under transport		Opp til -15°C
Krymping		<5%
Hinnedannelse	DBTM 16	5 minutter @ +23°C/50% RH
Temperaturmotstand		-20°C til +75°C

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for kontinuerlig eksponering for vann
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag

FORBEREDELSE OG FERDIGBEHANDLING AV OVERFLATER

Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (gjelder omgivelser og underlag). Alle underlag må være faste, rene, tørre, fri for fett og støv. Alle løse partikler må fjernes fra underlaget, og det absorberende underlaget trenger ikke å være helt tørt. Svært porøse underlag som: gips, lettbetong, kalkstein m.m. må grunnes med en blanding av 1 del **Bostik A930 EASY FILLER PRO** og 2 deler vann. Test alltid vedheft før påføring. Jevn ut med vann.

OVERMALBAR

Bostik A930 EASY FILLER PRO kan overmales når den er helt tørr. Under herdingen vil produktet ha en minimal krymping, noe som kan føre til sprekke dannelse i malingen. Kan føre til sprekkdannelse i malingen. Kan overmales med vannbasert og syntetisk maling. Maling med høyt vanninnhold kan føre til sprekkdannelse. Vi anbefaler å teste kompatibiliteten med malingen før påføring.

RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med vann. Hendene må rengjøres med vann og såpe.

HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsblad må være lest og forstått før bruk. Disse er tilgjengelige på vår hjemmeside.

SERTIFISERINGER

- Ecode EC1 Plus
- EN 13963: 1A
- Finnish M1

UCA-TEKNOLOGI

Fugemassens kompatibilitet med maling er sikret gjennom vår unike og velprøvde UCA-teknologi.

UCA står for Unique Compatibility Additives.

Bostik fugemasse med UCA-logo gir best mulig kompatibilitet mellom fugemassen og maling på grunn av bruken av utvalgte råvarer, spesialiserte tilsetningsstoffer og dedikerte FoU- og testanlegg.

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.no

BOSTIK SUPPORT

Smart digital hjelp
www.bostik.no

Smart hjelp
+47 (0)69 19 06 00

