

SOUDAL TRELIM PRO 20DW (Vinterlim)**Dato:** 31/05/05**Side** 1 av 1**Teknisk Data:**

Base	PVAc dispersjon
Konsistens	Flytende
Herde System	Fysisk tørring og herdning
Åpentid (*)	15 min.
Presstid(*)	20 °C 15min./ 5 °C 2-3 timer / -20 °C 2 4 timer
Presstrykk	Ca 2-3kg/cm ²
Densitet	Ca. 1,1g/mL
Fuktbestandighet	D2 i henhold til DIN EN 204
Limforbruk	Ca. 150mL/m ²

(*) verdier kan variere avhengig av omgivelser og faktorer så som temperatur, fuktighet og materialer.

Produkt:

PRO 20DW er et hvitt, raskt herdende PVA basert trelim som kan benyttes ned til -10 °C.

Karakteristisk:

- Enkel påføring
- Rask herding
- Semi transparent når herdet
- Høy styrke
- Kan benyttes ned til -10 °C.

Anvendelsesområder:

Liming av treverk, MDF, trefiberplater, sponplater, formica, og finer. Liming av eik og tropisk treverk. Konstruksjonsliming i treindustrien.

Forpakning:

Farge: Hvit, semi-transparent etter herding
Pakning: Flaske 750mL., Spann 5kg, 20kg.

Overflater:

Type: treverk og mange andre porøse materialer.
Overflater: rene, tørre, fri for støv og fett. Bruk av sandpapir på tette overflater øker lim styrken
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

Bruksanvisning:

Påfør limet pensel eller en limkniv/sparkel.
Sammenføy delene og sett i press for minimum 15 min. ved 20 °C / 2-3 timer ved 5 °C / 24 timer ved - 20 °C.

Holdbarhet:

24 måneder i uåpnet forpakning. Oppbevares kaldt og tørt ved temperaturer mellom + 5 °C og + 25 °C. Limet vil fryse om det utsettes for temperaturer under -20 °C, men vil tine opp igjen.

Helse- og sikkerhetsanbefaling:

Anvend alminnelig industriell hygiene.
Se etiketten for ytterligere info.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.