

Cur-Imp

Membranherder



PRODUKTBESKRIVELSE

Cur-Imp er en klar membranherder.

Cur-Imp er basert på metakryl-polymer løst i aromatisk white spirit.

BRUKSOMRÅDE

Cur-Imp er en membranherder som påføres umiddelbart etter utstøping for å hindre for tidlig uttørring, dvs. at betongen gis riktige herdebetingelser.

Cur-Imp gir ved riktig anvendelse et godt underlag for videre behandling, f.eks. kan den overmales med **Elastocolor** betongmaling eller **Cem-Elastic**.

Cur-Imp gir en UV-bestendig, matt, klar film som synes lite. Ved overmaling med andre produkter, kontakt MAPEI AS på forhånd, for å sikre at det oppnås god heft til underlaget.

Ved mørtling i flere lag skal **Cur-Imp** ikke benyttes mellom lagene, fordi gal anvendelse kan gi dårlig heft. Dette gjelder også ved belegging med sterkere materialer som epoxy/polyuretan som krever høyere heft.

BRUKSANVISNING

Cur-Imp sprøytes på betongoverflaten etter glatting / utstøping. Påføringsstidspunktet er viktig. Det skal skje i det betongen er svakt sugende igjen og vannglansingen er borte.

Cur-Imp kan sprøytes på flaten med formoljesprøyte, hand- eller motordrevet.

FORBRUK

Forbruket er ca. 0,15 - 0,3 kg/m² pr. strøk.

Forbruket avhenger av underlagets sugesevne og ruhet. Overforbruk av **Cur-Imp**, eller påføring for sent, kan medføre at det dannes en hinne i toppen av betongoverflaten som kan medføre ujevnt estetisk uttrykk av betongoverflaten og flassing.

RENGJØRING

Utstyr vaskes med **Tynner** eller med andre egnede løsemidler.

EMBALLASJE

Cur-Imp leveres i 18 kg kanner og 180 kg fat.

LAGRING

Cur-Imp kan lagres i uåpnet emballasje i minst 2 år, og maksimal lagringstemperatur er +30 °C. Lagres frostfritt.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som

TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTBEKRIVELSE

Form:	væske
Farge:	fargeløs
Viskositet:	lettflytende
Spesifikk vekt, g/cm³:	0,88 - 0,91
pH:	9 ± 1
Reduksjon av avdamping etter 72 timer (ASTM C309/C156):	73 % (0,3 kg/m²)

benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

JURIDISK MERKNAD

Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende,

når MAPEI-produktet benyttes.

Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside www.mapei.no

**ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN
ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT
ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE
DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT
ANSVAR OPPHØRER.**

**Alle relevante referanser for
produktet er tilgjengelige
på forespørsel og på
www.mapei.no**