

[PROF]

Produktinformasjon:

Prof Byggskum Flexi

Beskrivelse og bruk:

Prof Byggskum Flexi er et fleksibelt skum til NBS-pistol, som benyttes ned til -5 °C. Skummet er spesielt utviklet til presisjonsarbeid i fuger, og ved bruk av pistol er det lettere å påføre riktig mengde.

Prof Byggskum Flexi er et fleksibelt PU-skum som er spesielt godt egnet til montering av vinduer og dører, isolering og lyddemping, mellom betongelement etc. Skummet kan oppta bevegelser opp til 35% uten å sprekke.

Prof Byggskum Flexi hefter mot de fleste byggematerialer, med unntak av teflon, silikon og tilsvarende lim avvisende materialer.

PU-skum tåler ikke UV-lys (sollys), og skal derfor alltid dekkes til, eller males.



Fysiske / kjemiske data:

Utherdet skum:

| | |
|-------------|--|
| Type: | 1-komponent polyuretanskum |
| Holdbarhet: | 12 måneder ved kjølig oppbevaring i i uåpnet emballasje. Se produksjonsdato på boksen. Oppbevares stående. |
| Emballasje: | 750 ml boks |

Utherdet skum:

| | |
|----------------------|--|
| Overmalbar: | Ja |
| Varmeledningsevne: | 0,033 W/m °C (DIN 52612) |
| Lydreduksjonsindeks: | 60 dB (EN ISO 10140) |
| Brannklasse: | B3 (DIN 4102-1) |
| Bestandighet: | Temperatur: Kan motstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C Skal beskyttes mot sollys (UV) |



Bruksanvisning:

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Forberedelse</i> | <i>Undelaget må være fritt for fett, olje, skitt og lignende. Skummet herder ved hjelp av fuktighet, og undelaget bør derfor fuktes før bruk.</i> |
| <i>Påføring:</i> | <i>Sett boksen i NBS pistolen og rist 20 ganger før bruk. Sprøytetrykk justeres med doseringsskruen på pistolen.</i> <i>Fugen/reparasjonsstedet fylles inntil ca. 70%, da skummet ekspanderer kraftig umiddelbart etter påføring.</i> <i>Påmontert boks kan oppbevares hele dagen. Ved lengre stopp i arbeidet bør pistolen rengjøres med rensevæske.</i> <i>Bruk hansker, beskyttelsesbriller og riktig arbeidstøy for å unngå å komme i direkte kontakt med skummet.</i> |
| <i>Brukstemperatur</i> | <i>Påføres ved overflate- og lufttemperatur fra -5°C til +35°C. Temperatur på boksen under påføring skal være minimum +5°C.</i> |
| <i>Dekkeevne:</i> | <i>750 ml gir opp til 35 liter. fritt ekspandert skum, eller 35-45 meter fuge (20x30 mm)</i> |
| <i>Herdetid:</i> | <i>Prof Byggskum Flexi er, ved 20 °C og 60% relativ luftfuktighet, overflatetørr etter ca. 10 minutter og kan skjæres i etter 30-40 min</i> |
| <i>Etterbehandling:</i> | <i>PU-skum skal beskyttes mot sollys.</i> <i>Prof Byggskum Flexi kan etter herding overmales, sparkles og tapetseres med de fleste malinger og lakker.</i> |
| <i>Rengjøring:</i> | <i>Pistolen skylles med rensevæske. La denne virke i 1-2 min. Deretter skylles pistolen til væsken er klar.</i> <i>Uherdet skum kan fjernes med Prof Wipes, Rensevæske eller aceton på en klut.</i> <i>Herdet skum kan kun fjernes mekanisk.</i> <i>Hender vaskes med vann og såpe.</i> |
| <i>Sikkerhet:</i> | <i>Se produktets sikkerhetsdatablad.</i> |