

FDV-dokumentasjon

Dato: Juni 2013

Utg.: 01

OLDROYD RMB Radontett

1. PROSJEKT

Entreprenør eller utførende:	
Prosjekt, adresse:	
Bruksområde:	

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Oldroyd RMB Radontett er en 0,8 mm tykk myk membran i fleksibel polypropylen (TPO) til bruk som tettesjikt mot radon i bruksgruppe B som angitt i Byggforsk-serien 520.706. Den kan også brukes i bruksgruppe C.

Oldroyd RMB Radontett har høy motstandsdyktighet mot de fleste kjemikalier og betong, og inneholder ingen myknere, giftstoffer eller halogener.

Det må legges stor vekt på at membranen ikke skades av støt fra skarpe gjenstander, eller gjenstander som trækkes ned i membranen i anleggsperioden.

RMB Radontett sveises med varmluft med omlegg ca. 10 cm.

Se ellers SINTEF TG 20285.

Produktidentifisering:

Produkt, dimensjon:	Rull BxL=2,20x30 m eller på forespørsel
Fargekode:	Blå på oversiden, grå på undersiden
Overflatebehandling:	Ingen hvis ren
Vedlegg, dokumentasjon	TG 20285, Teknisk datablad, HMS datablad

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger en serviceavtale?	Nei Ja Hvis ja, firma.....
Regulært vedlikehold:	Vedlikeholdsfri om installert som heldekkende membran med sveisede skjøter
Reparasjon av hull:	Sveises med samme materiale ved hjelp av varmluft.
Gjennomføringer:	Kan tettes med klebende skjøtemasse, for eksempel Oldroyd butyl fugemasse eller butyl tape.
Sammenføyning mot andre materialer:	Kan eventuelt sammenføyas med andre materialer ved hjelp av fugemasse eller tape, uten bruk av ekstra overgangsfolie.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftning:	> 50 år
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%
Renhold:	

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufting:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m ² h

6. HMS-REFERANSER

HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	F

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Adresse:	Industriveien 1 3766 Sannidal
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no