



Erstatter: 2005-07-20

Dato: 2012-07-17

## Casco Expresslim 2929

Casco Expresslim er et Cyan akrylatlim til småliming av porøse og tette materialer som metall, smykker, stein, porselen, gummi, hardplast, tre, kork, lær osv. Herder på noen sekunder.

- Til porøse og tette materialer
- Hurtigherdende
- Til små limoperasjoner

### TEKNISK DATA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkttype:</b>       | Etylcyanakrylat  |
| <b>Emballasje:</b>        | 5 gram   |
| <b>Farge:</b>             | Transparent  |
| <b>Tørrstoff:</b>         | Ca 100 %   |
| <b>Konsistens:</b>        | Tynt flytende  |
| <b>Densitet:</b>          | 1050 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Monteringstid:</b>     | Ca 15 sekunder   |
| <b>Påføringstemp.:</b>    | Minst +15 °C   |
| <b>Forbruk:</b>           | 1 dråpe pr 3-5 cm <sup>2</sup>   |
| <b>Temp bestandighet:</b> | -30 °C - +100 °C   |
| <b>Oppbevaring:</b>       | Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved mindre enn + 20°C. Best ved +5 °C |

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Best resultat oppnås når materialene slipes og vaskes med acetone før liming. Kontroller at flatene passer sammen.

#### Påføring og Montering

Påfør et tynt lag med lim på den ene flaten. For mye lim forlenger herdetiden og påvirker holdfastheten negativt. Press flatene sammen og hold de sammenpresset i 15 - 90 sekunder avhengig av type materiale. Full holdfasthet etter 24 timer.

#### Begrensinger

Hefter ikke på PE, PP eller teflon. Begrenset feste på glass.

#### Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Uherdet lim fjernes med acetone, herdet lim fjernes mekanisk

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Kan hurtig lime sammen hud

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)