



Bygningsdel

- ☒ Vegg
- ☒ Gulv
- ☒ Våtrom
- ☒ Svømmebasseng
- ☒ Inne
- ☒ Ute

Flistyper

- ☒ Keramikk med vannopptak under 0,5%
- ☒ Keramikk med vannopptak over 0,5%
- ☒ Naturstein

Fugebredde

- ☒ 3-15 mm

Sementbasert grov fugemasse til gulv og vegg, inne og ute, i våte og tørre rom

- Gulv og veggfugemasse velegnet til større fuger
- Leveres i flere lysekte farger
- Liten risiko for misfarging

Optiform Fugemasse Gulv gir en tett og kompakt fuge med liten risiko for misfarging.

Fugemassen er lett å bearbeide og det er enkelt å fylle fugen.

Der det kreves ekstra tette fuger, kan 4300 flex tilsettes.

Produktbeskrivelse

Sementbasert, frostsikker og vannfast fugemasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet:	1,7
Produktegenskaper jf. EN 13888:	CG2
Bruktid:	ca. 6 timer
Tørketid v/18°C	
til lett gangtrafikk/belastning:	ca. 24 timer
til maksimal belastning:	7 døgn
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk	
avhenger av flisdimensjon og fugebredde:	0,7-2,5 kg/m ²

Bruksområde

Til fugging av fliser/klinker på gulv og vegg, inne og ute, i fuktige og tørre områder.

Der det kreves ekstra tette fuger, på trebaserte underlag og andre belastede områder skal 4300 flex tilsettes.

Fugebredde fra 3-15 mm.

Flistyper

Optiform Fugemasse Gulv kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein.

Spesielt velegnet der det ønskes en grovere fuge.

Forbehandling av underlag

Fuger og fliser skal være rene, fri for støv, olje, skitt, fett og lignende.

Utførelse

15 kg pulver blandes med 3,0-3,2 ltr. rent vann.

Benytt limvisp på langsomtgående drill, så luftinnblanding unngås. Sørg for at pulver og vann er temperert.

Blandes i 2-3 minutter til en klumpfri masse.

Fugemassen er nå klar til bruk og kan anvendes i 6 timer etter blanding.

Fugemassen arbeides ned i fugene med gummisparkel eller fugebrett, som trekkes diagonalt over fugene.

Når fugene er overflatetørre, men stadig mulig å bearbeide, løsnes overskytende fugemasse på flisene med en fuktig svamp.

Den flislagte flaten rengjøres så med en hardt oppvridd svamp og fugene formes. Overflaten etterpoleres slik at vannfilm og fugeslam fjernes.

Fugene bør deretter holdes fuktige i 1-2 døgn, for å unngå tvangstørking.

Etter ca. 2 døgn kan fugene renses for eventuelt fugeslam med Ceramic cleaner.

Avhengig af flisenes sugsevne og romtemperatur tåler overflaten lettere gangtrafikk/påvirkning etter 24 timer og full belastning etter 7 døgn.

Arbeidshygieniske forhold

MALkode 00-4 (1993)

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Optiform Fugemasse Gulv er basert på hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for kromindhold.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

6 kg pose og 15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak. Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet er lagerstabil minimum 1 år fra produksjonsdato i ubrukt emballasje.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.