

Erstatter: 23.09.2008

Dato: 2012-05-23

CascoFlex 3442



Dispersjonsbasert gulvlim til innendørs bruk. Kan benyttes i tørre og våte rom. Benyttes til liming av vinyl, vinylfliser, tepper, nålefilt og Forbo Linoleum. Kan også benyttes på gulvvarme.

- Miljøriktig alternativ
- Binder raskt
- Kontorstolfast
- Kan brukes på gulv varme
- Meget lave emisjoner (EMICODE EC1)
- Inneholder ikke APEO

TEKNISK DATA

Basis:	Akryl dispersjon
Emballasje:	10 liter
Farge:	Lys beige
Tørrstoff:	72 %
Oppløsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Smidig tiksotrop
Egenvekt:	Ca 1340 kg/m ³
Arbeidstemperatur:	Optimalt +18 °C - + 22 °C og 65 % RF
Påføringstemperatur:	Ifølge NS 3420 +18 °C
Forbruk:	2 - 5 m ² /litr.
Åpen tid:	Våtliming 0 - 20 min Hefliming 20-60 min.
Herdetid:	Full styrke etter 1-2 uker Tåler normal belastning umiddelbart etter montering
Temp bestandighet:	-30 °C - +70 °C
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Oppbevaring:	1 år i lukket emballasje

FUKTFORHOLD

Max restbyggfukt 85 % RF

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt og plant. Optimale arbeidsforhold er + 18 °C. + 22°C og ca. 65 % RF. Temperatur i underlaget er anbefalt + 18°C.
Til høypresterende betong anbefaler vi Casco Proff Solid.

PÅFØRING

Påføres med tannet sparkel.

LIMMENGDE

Vinyl 4-5 m²/litr. (6108/6109)
Tepper og nålefilt 2-5 m²/litr.
Gummi 3,5 m²/litr (6121)
Linoleum 3,5 m²/litr (6121)

MONTERING AV GULVMATERIALET

På sugende underlag monteres gulvbelegget innen 20 min. og vales deretter. Kontroller at oversmitting er tilnærmet 100 %. Etter ca. 1 time anbefaler vi at gulvbelegget vales på nytt. På tette underlag monteres gulvbelegget etter ca. 20 min. ventetid, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Kontroller at det er oversmitting på baksiden av gulvbelegget.

FORUTSETNINGER

Monteringstid og ventetid avhenger av aktuell temperatur og luftfuktighet. Ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av laboratorieprøver ved +23 °C og 55 % RF. Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som veiledende.



RENGJØRING

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann før limet er tørket. Herdet lim fjernes med Casco Limvask, 2518.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen

Oppbevares utilgjengelig for barn

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA Norge AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no