FDV-DOKUMENTASJON

oktober 2019

Pro Tre AS

1214200 Utforinger furu Behandlet

1214200 Utforinger furu Behandlet NCS S0500N Klassisk hvit

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk og utforinger av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av behandlet listverk i tresortene furu og gran.

Malte utforinger fra Pro Tre AS er utelukkende produsert av fingerskjøtt limt kvistfri furu og er således garantert mot kvistgjennomslag og kvistgulning.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på utforinger som finnes i denne kategorien.



NOBB Modulnr:	
Dimensjon:	Ulike dimensjoner
Farge:	NCS S 0500 N
Overflatebehandling:	Malt Vannbasert
Øvrige opplysninger:	Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Utforinger rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte utforinger fra Pro Tre AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Før behandling påføres UV sparkel og mellom strøkene mellomslipes listverket. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av listverket må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slipe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

© Norsk Byggtjeneste AS

1214200 Utforinger furu Behandlet NCS S0500N Klassisk hvit

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____(fire siste siffere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ProTre AS
Postadresse	
Postnr. og poststed	6260 ENGESETDAL
Telefon	
E-post	post@protre.no
Internett	www.protre.no

© Norsk Byggtjeneste AS