HEY'DI®

HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

Kalkbasert maling for mur og betong.

Hey'di AS, www.heydi.no, heydi@heydi.no

Nyhet!

HEY'DI®

Hey'di Fin Gammel Murmaling

VANNTETT OG DIFFUSJONSÅPEN MURMALING

Kalkbasert maling for mur og betong i fargene hvit, lysgrå og grå. *Tilsett kun vann!*

Hey'di Fin Gammel Murmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murmaling gir en dekorativ, slett og matt overflate. Blandes med vann og påføres enkelt med malerrull eller pensel.

HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

1
Bland til riktig konsistens med drill

2
Malingen påføres med pense/kost

3
Påfør et godt strøk med murmalingen

4
Bland til mer maling fortløpende

5
Rengjør hvor nødvendig

6
Malingen kan også påføres med rull

7
Det gir en glatt og fin overflate

8
Påfør godt med maling på rullen

HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Fin Gammel Mur-maling er en kalkbasert maling med marmormel som fyllstoff. Hey'di Fin Gammel Murmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten primes med ufortynnet Hey'di Fasadeprimer.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerrull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i ca. 10 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne.
Ferdig utblandet murmaling kan oppbevares i spannet under lokk i inntil 24 timer, ikke la spannet stå i solskinn.

Malingen bør rulles kontinuerlig innenfor samme område, fra hjørne til hjørne, og skjøtene strykes "vått-i-vått". Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere.

Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Murmaling på varm mur eller i sterkt solskinn. Sluttstrøket påføres i samme retning over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk
0,2-0,3 kilo pr. m^2 pr. strøk.

Tørketid
Hey'di Fin Gammel Murmaling herder (karbonatiserer)ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i minst 3 døgn etter påføring.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.
Hey'di Fin Gammel Murmaling leveres i fargene hvit, lysgrå og grå.

SE FILMEN!

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

HUSK!
HEY'DI FASADEPRIMER

Trykk: Elisa Trykk ert: 10.000.06.15

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Denne brosjyren er trykket på Svanemerket papir.