

MAXI BOND X-TREME 0,29L

Produktbeskrivelse

Maxi Bond X-treme er et monteringslim uten løsningsmidler med ekstrem høy initial og sluttstyrke.

Fester nesten på alle faste underlag og kan brukes både ute og inne. Erstatte i de fleste tilfelle skruer og spiker. Tåler frost og er overmalbar. Maxi Bond X-treme limer også under vann

Anvendelsesområde

Brukes der man ønsker at gjenstanden som skal limes ikke forskyver seg under monteringen.

Det være seg badedetsdetaljer, lister i tak, stukaturer bygningsplater speil etc etc.

Maxi Bond X-treme erstatter ikke en sveis da dette monteringslimet gir en elastisk men hard limfuge.

Maxi Bond X-treme fester ikke på PE, PP og teflon

Arbeidsbeskrivelse

MaxiBond X-treme kan påføres med en håndsprøyte eksempel H1, H14, H45 eller trykkluftsprøyte ved temperaturer mellom +5°C og +35°C. Påføringshastigheten kan økes ved å varme massen til maks. 60°C. Initialstyrken vil være redusert ved denne temperaturen, men straks temperaturen faller i monteringsøyeblikket vil initialstyrken øke igjen.

Montering må skje innen 15 minutter (ved 20°C og 50% RF)

Med den påmonterte dysen kan man velge å lime opp små detaljer uten å søle lim på uønskede flater. Dysen kan skjæres til en større åpning for påføring av større lim mengder. Dysen kan skjæres til et V-snitt som gir en trekantfuge om man ønsker det. En V-formet dyse for patron (Art. nr.E1132) kan også kjøpes hos forhandler

Arbeidsbeskyttelse

Produktet klassifiseres som ikke helseskadelig.

Se I 6-punktets HMS-datablad for ytterligere informasjon.

Tekniske data

Egenskaper før påføring

Kjemisk base

Herdesystem

Densitet

Påføringstemperatur

Forbruk

Farge

Rengjøring

Forpakning

Lagring

Silane Modified Polymer (SMP)

Luftfuktighet

ca. 1.5 kg/l

+5°C til +35°C

ø5 mm streng med lim ca. 14 m

Off-White

Uherdet monteringslim fjernes med en ren fuktet med Rødsprit. Herdet masse fjernes mekanisk

290 ml Patron

18 måneder i uåpnet originalforpakning på et tørt sted, ved temperaturer mellom +5°C og +30°C

Egenskaper etter påføring

Skinndannelse (20°C/50% R.F.)

Herdehastighet etter 24 timer (20°C/50%R.F.)

Hardhet shore A (DIN 53505)

Initialstyrke (Physica Rheometer MC100)

Skjørholdfasthet (DIN 53283/ASTM D1002)

15 minutter

ca. 3 mm

ca. 60

ca. 200 Kg/m² (max. last som kan legges på pr. m² uherdet masse uten å gli)

ca. 210 tonn/ m² (Alu-Alu; limtykkelse 2 mm; testhastighet 50 mm/min.)

ca 30 tonn/m²

Utmerket

- 40°C til +120°C

Meget god for herdet limfuge

God ved kontakt med utspedde syrer og lut

Utmerket med dispersjonsmalinger. Oljemaling og løsningsmiddelbaserte malinger vil tørke sent. Gjør en test.