

Erstatter: 06.09.2007

Dato: 2012-05-08

Casco Proff Extreme 3450

Gulvlim med lang åpen tid og aggressivt hugg både som våtliming og heftliming. Brukes til vinyl i tørre og våte rom, både på tette og sugende underlag som f.eks. Sparklet underlag, sponplater, eksisterende gulvbelegg, malte gulv mm. Kan også brukes til liming av tepper.

- Lang åpen tid
- Våt- og heftliming
- Kan brukes på gulv varme
- Hurtig og aggressivt hugg
- Også til polyolefin belegg
- Inneholder ikke APEO

TEKNISK DATA

Basis:	Akryl/Copolymer dispersjon
Emballasje:	5 og 10 liter
Farge:	Lys gul
Tørrstoff:	Ca. 74 %
Oppløsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Smidig tiksotrop
Egenvekt:	Ca 1220 kg/m ³
Arbeidstemperatur:	Optimalt +18 °C - + 22 °C og ca 65 % RF
Påføringstemperatur:	Ifølge NS 3420 +18 °C
Forbruk:	3,5 - 5 m ² /ltr.
Åpen tid:	Våtliming 0 - 30 min Heftliming 30 - 150 min
Herdetid:	Full styrke etter 1-2 uker Tåler normal belastning umiddelbart etter montering
Temp bestandighet:	-30 °C - +70 °C
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Oppbevaring:	1 år i lukket emballasje

FUKTFORHOLD

Max restbyggfukt 85 % RF
Varmegulv 75 % RF

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt og plant.
Optimale arbeidsforhold er +18 °C - + 22 °C og ca 65 % RF.
Temperatur i underlaget er anbefalt +18 °C.

PÅFØRING

Påføres med tannet sparkel

LIM MENGDE

Vinyl 4-5 m²/ltr (6108 / 6109)
Teppe 3,5 m²/ltr

MONTERING AV GULVBELEGG

På sugende underlag monteres gulvbelegget innen 30 min og vales deretter. Kontroller at oversmitting er tilnærmet 100 %. Etter ca 1 time anbefaler vi at gulvbelegget vales på nytt. På tette underlag legges gulvbelegget i det våte limet og strykes fast. Løft deretter belegget fra gulvet og la limet luften i 10-20 min. legg deretter belegget og vals deretter. Dersom lufting ikke er mulig monteres gulvbelegget etter ca 30 min ventetid, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Belegget vales. Kontroller at det er oversmitting på baksiden av gulvbelegget.

FORUTSETNINGER

Monteringstid og ventetid avhenger av aktuell temperatur og luftfuktighet. Ovennevnte tider er opplyst på bakgrunn av laboratorieprøver ved +23 °C og 55 % RF. Derfor skal de opplyste tider kun oppfattes som veiledende.

RENGJØRING

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt et håndrensemiddel. Verktøy rengjøres med vann før limet er tørket. Herdet lim fjernes med Casco Limvask.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen

Oppbevares utilgjengelig for barn

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA Norge AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no