

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Veldig god flytegenskaper
- Pumpbar
- Beleggbar etter ca. 1 døgn
- Støvreduisert
- 1-10 mm sjiktkykkelse

PRODUKTBESKRIVELSE

weberfloor 4031 Super Flow DR er en selvutjevneende støvreduisert finsparkel med lang åpentid som er spesielt egnet for håndlegging, men kan også med fordel pumpes. Produktet er fuktskadestabilt, slagg og kaseinfri. weberfloor 4031 Super Flow DR er tredjepartskontrollert av SP og er P-merket og CE-merket.

UNDERLAG

Betong, gulvsponplate, flis/klinker, gulvgipsplater og Leca byggeplank.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-SE-0179

PR-nummer: 307695

EGENSKAPER

Materialforbruk	1,6 kg/mm og m ² i henhold til GBR-bransjestandard
Kornstørrelse	< 0,5 mm
Påføringstemperatur	Minimum 10 °C
Anbefalt tykkelse	1-10 mm
Maksimum tykkelse	10 mm
For utendørsbruk	Nei
For innendørsbruk	Ja
Støvreduisert	Ja
Vannbehov	4,8-5,2 liter pr 20 kg
Brukstid	ca 20 min
Tørketid	Beleggbar etter ca 1 døgn. Under forutsetninger se etterbehandling
Herdetid før gangtrafikk	ca 2-3 timer
Trykholdfasthetsklasse	C20 - EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn	Middelverdi 35 N/mm ² (MPa) - EN 13892-2
Bøjestrekfasthetsklasse	F6 - EN 13813
Bøjestrekfasthet etter 28 døgn	Middelverdi 7,5 N/mm ² (MPa) - EN 13892-2

EGENSKAPER

Tverrgående strekkfasthet	> 1,2 N/mm ² (MPa) i henhold til GBR-bransjestandard
Svinn 28 døgn	< 0,5 mm/m - EN 13454-2
Brannklasse	A2fl s1 - EN 13501-1
Anbefalt vannmengde	24-26%
Flyteevne	250-265 mm - Weber standard (ring 68x35 mm)
Motstand mot rullende stolthjul	RWFC 250 (ved tykkelse 1-10 mm) EN 13892-7
P-merking	P3
Forpakning	20 kg sekk 640 kg pr. pall

BRUKSOMRÅDE

weberfloor 4031 Super Flow DR anbefales til finsparkling i sjikthykkelse 1-10 mm. Produktet skal ikke brukes i lokaler med vedvarende relativ fuktighet over 95% RF. Vær oppmerksom på spesifikke krav for det aktuelle gulvbelegget. Når den sparklede overflaten er herdet utgjør den et ferdig undergulv til de fleste gulvbelegginger.

LAGRING

12 måneder i uåpnet sekk ved lagring i tørre rom.

FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Underlaget skal være rent og fritt fra støv, sementhud/-slam, fett, olje og andre løse partikler og forurensninger som kan redusere vedheften. Underlagets overflatefasthet bør overstige 0,5 N/mm² (MPa). Underlaget skal primes med weberfloor 4716 Primer. Se eget produktdatablad for weberfloor 4716. Underlagets temperatur skal overstige +10°C.

For best arbeidsresultat bør temperaturen i arbeidslokalet være +10-25°C. Materialet i pulverform bør før leggingstilfellet oppbevares i oppvarmede rom. Sterkt nedkjølt material medfører risiko for at visse tilsetningsstoffer ikke rekker å løse seg opp under blandingen.

BLANDING

Blanding skjer i større blandekar eller mikser med plass for 3-5 sekker (passelig volum 75-100 liter). weberfloor 4031 blandes med 4,8-5,2 liter vann (24-26%) pr. 20 kg sekk. Hell først en del av blandevannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret. Sett blandekaret i undertrykk med en støvsuger når sekkene tømmes i blandekaret, dette reduserer støvdannelsen. Hell i resten av blandevannet

og bland deretter massen sammen til en homogen og klumpfri lettflytende masse. Blanding skjer med drill og visp (propell eller turbinvisp). Blandingstiden er min. 2 minutter.

Blandepumpe kan også benyttes. Vannmengden stilles inn på maks. 26% vanninnhold. Riktig vanninnblanding kontrolleres kontinuerlig med flyteprøve, se flyteevne etter Weber standard i tabell under. Ved korrekt vanninnhold skal flyteprøven ifølge Weber standard (flytring 68x35 mm) være 250-265 mm. Ved flyteprøven skal det også kontrolleres at massen henger godt sammen, er homogen og fri for separasjon. Ferdigblandet masse er bearbeidlig i ca. 20 minutter. Ytterligere vann må ikke tilsettes i ferdigblandet masse.

PÅFØRING

Ved utlegging helles avrettingsmassen over i mindre blandebøtter. Deretter helles eller pumpes den ut på underlaget i lengder og hver ny lengde legges i den foregående så raskt som mulig for å få en best mulig sammenflyt av massen. Under legging jevnes og bearbeides overflaten. Ved sjikt på 1-2 mm brukes en slett stålsparkel. Ved sjikt på 2-10 mm brukes en tannet sparkel eller en piggrulle. Eventuell finjustering i form av sliping eller ytterligere finsparkling kan utføres så snart massen har herdet tilstrekkelig.

Til avgrensing benyttes Webers stengelister. Vær nøye med å tette tilstrekkelig rundt sluk før legging, for å unngå å tette igjen sluk og avløpsrør.

ETTERBEHANDLING

weberfloor 4031 er gangbar etter ca 2-3 timer. Før belegging må man alltid forsikre seg om at selve bjelkelagskonstruksjonen er tilstrekkelig uttørket. Følg anvisningene i NS 3420. weberfloor 4031 er beleggbare etter ca 1 døgn, forutsatt at gulvbeleggingen tåler minst 85% RF og at den underliggende konstruksjonen er uttørket i henhold til aktuelle uttørkingskrav. Følg beleggleverandørens anvisninger. Den angitte tørketiden forutsetter et uttørkingsklima med +20°C, 50% RF og et visst luftombytte.

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Når produktet skal belegges med vinylbelegg, linoleumsbelegg eller gummibelegg i kontorer, sykehus eller lignende lokaler anbefales en minste sjikthykkelse på 2 mm.

Betongunderlag bør alltid avrettes innen gulvbelegging skjer for å forsikre at liming skjer mot et lavalkalisk underlag. På nystøpt betong som ofte er tett anbefaler vi minst 10 mm avretting for å skape et lavalkalisk underlag som kan absorbere limets fukt. På gammel betong anbefales et sjikt på minst 5 mm.

Når produktet skal ligge som ferdig gulv med egnet overflatebehandling i boliger, kontorer eller butikklokaler med gangtrafikk anbefales det å bruke laveste anbefalte vannmengde. Unngå å blande og pumpe produktet med maks. vannmengde på grunn av risiko for overdosering og separasjon.

PRAKTISKE RÅD

Verktøy og maskiner rengjøres for ferskt materiale med vann. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

SIKKERHETSTILTAK

Produktet inneholder sement som sammen med fuktighet og vann virker aggressivt mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Bruk derfor hansker, støvmaske og vernebriller der det er fare for sprut. Produktet inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Herdet materiale utgjør ingen kjent fare for miljø eller helse.

For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

MILJØANVISNINGER

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):

Det er utarbeidet emisjonsdokumentasjon for produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1):

Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <http://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/a20-listen.html>

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet:

<http://www.weber.se/kvalitet-och-miljo/verksamhetspolicy-och-certifikat/miljo-iso-14001.html>

KVALITETSKONTROLL

Produktet er P-merket, i henhold til SP/SITACs krav for P-merking av gulvavrettingsmasser og CE-merket. P-merking er en tredjepartssertifisering som utføres av SP/ SITAC. Gjennom P-merking sikres både miljø og kvalitetsaspekter av uavhengig part. I sertifiseringen inngår omfattende kontroller og kravgrenser av produktet med hensyn til innemiljøaspekter, fasthet- og funksjonsegenskaper. En årlig oppfølging gjøres hos leverandøren for å forsikre at stilte krav oppfylles. Følgende egenskaper prøves og må oppfylle stilte krav for at produktet skal kunne bli P-merket:

- Emisjonsprøvinger med krav til maksimal avdunsting av lettflyktige organiske forbindelser (TVOC), formaldehyd og ammoniakk
- Lukttest med krav til opplevd lukt
- Tekniske egenskapsprøvinger og klassifisering av trykkfasthet og bøyestrekfasthet
- Funksjonsprøving med klassifisering av heftfasthet og motstandsdyktighet mot rullende stolhjul
- Funksjonsprøving med krav til maksimal avdunsting av sekundære emisjoner for gulvkonstruksjon

Et P-merket produkt kan ikke inneholde kasein.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

