

Isola Klebeoverlag

Overlagsbelegg som helklebes i varm asfalt

Beskrivelse:

Isola Klebeoverlag har en stamme av glassfilt. Denne er impregnert og deretter belagt med polymermodifisert bitumen. Isola Klebeoverlag er belagt med skiferstrø på oversiden unntatt omleggs kant på 10 cm som er har sand. Hele undersiden er belagt med sand.

Bruksområde:

Isola Klebeoverlag er et overlagsbelegg som brukes i kombinasjon med varmasfalt som overlag i tolags taktekn timer til flate tak. Som underlag benyttes Isola Kraftunderlag som mekanisk festes. Isola Klebeoverlag kan også benyttes som overlag på tidligere tekkede tak hvor asfalt takbelegg som er mekanisk festet er benyttet.

Lagring:

Lastes og lagres stående. Maksimal lagringshøyde: 2 paller

Godkjenninger og garanti



Montering:

Tekking av nye tak samt renovering av eldre tak: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt til underlagsbelegg av Isola Kraftunderlag som er mekanisk festet. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes. Tekking på eldre tak av asfalt takbelegg som er mek. festet: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt rett på gammel tekking. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes, og vi anbefaler bruk av primer for at forbedre heft til gammelt underlag.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør:

Skiferstrø Grå 3,5KG
Isola Asfaltblokk SBS 25kg
Isola Løvrst Flex 70-200
Isola Løvrst Flex Horizontal
Overlag u Sv.kant 0.33x8M Grå
Se flere tilbehør på www.isola.no

Isola Klebeoverlag⁵¹⁵¹²⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	100	mm
Bredde	1000	mm
Lengde	8000	mm
Vekt (pr enhet)	36000	g
Farge	Grå	-
Vekt pr. m ²	4500	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	35 ± 5
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	40 ± 5
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	- 20
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	340 ± 90
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	350 ± 70
Sig etteraldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	770 ± 50
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	680 ± 50
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått

