

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Filmbelagt Bjerk kryssfiner – Produktgruppe 3010

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [teknisk@fritzoengros.no](mailto:teknisk@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Film / film Bjerk kryssfiner

### 3 Produktbeskrivelse

Kryssfiner av Russisk bjerk belagt med fenolfilm på begge sider, som standard benyttes mørk brun film i tykkelse 120 g/m<sup>2</sup>. Kan leveres i andre farger og tykkelser, for eksempel gul film i tykkelse 170 g/m<sup>2</sup>. Kantene er forseget med akrylmaling. Platene er limt med vannfast, WBP lim og har ytterfiner i I/I kvalitet som gir filmen en glatt overflate. Fuktighet i platene er maks 10%.

### 4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar 1-2 uker.

### 5 Drift og vedlikehold

Platene er oljebehandlet, men platene må oljes før bruk. Ved utendørsbruk må platene vedlikeholdes med en intervall som gjør at kanter, overflater, hull og kuttflater ikke blir utsatt for fuktighet. Spesielt viktig å behandle kanter, hull og kuttflater med maling eller lim. Ved gjentatt bruk må platene etterbehandles med forskalings olje for å ivareta egenskapene og levetiden på platene.

### 6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### 7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### 8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.