

HURTIGSTØP



Sementbasert, plastforsterket tørrbetong til støping av gulv og betongreparasjoner inne og ute, i våte og tørre rom

- Sementbasert hurtigherdende støpemasse
- Klar til overflatebehandling etter 3 timer
- Velegnet til reparasjon og renovering
- Støvredusert

Basert på kjemisk sement. Vannfast og frostsikker tørrbetong (ikke selvnivellerende) til støping af betongulv/påstøp, reparasjon av betongoverflater samt faststøping av beslag, søyler m.v.

Ulitpro hurtigstøp leveres i 20 kg sekk.



Bruksområde

- ✓ Gulv
- ✓ Våtrom
- ✓ Inne
- ✓ Ute

Underlag

- ✓ Betong

Lagtykkelse

- ✓ 20-80 mm

HURTIGSTØP

Produktbeskrivelse

Basert på kjemisk sement. Plastforsterket, hurtigherdende, vannfast og frostsikker tørrbetong. Støvredusert.

Tekniske data

Densitet, våt:	2,1
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C25F5
Brukstid:	ca. 60 min.
Herdetid v/18°C	
til lett gangtrafikk/overflatebehandling:	ca. 3 timer
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	1,9 kg/m ² /mm lagtykkelse

Bruksområde

Til støping av betonggulv/påstøp og flytende gulv, reparasjon av hull og svanker på betong samt forankring av beslag, søyler m.v. i fuktige og tørre områder, ute og inne.

Underlagstyper

Ultipro hurtigstøp kan benyttes som fast forankret påstøp på underlag av betong.

Ultipro hurtigstøp kan benyttes som flytende gulv (lagtykkelse 35-80 mm) uten armering på faste underlag med glidelag eller med armering på markisolasjon med glidelag. glidelag utføres ved 2 x 0,15 mm PE plastfolie.

Klargjøring av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.

Fett, olje m.v. fjernes med grunn rens, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming/gysing

Priming er normalt ikke nødvendig.

Ved fast forankring slitasje lag med lagtykkelse mindre enn 30 mm Ultipro hurtigstøp sikres vedheft ved gysing Ultipro primer blandet med vann 1:2 tilsatt Ultipro hurtigstøp til en tykflytende masse.

Utførelse

20 kg pulver blandes med 1,4-1,5 liter rent vann til en klumpfri massen. Til mindre blandinger brukes langsomtroterende limblander. Store blandinger foretas i tvangsblender. Pulver og vann skal være temperert.

Massen kan benyttes i ca. 60 minutter etter utblanding ved romtemperatur på 10-18°C.

Massen legges ut straks etter blanding og arbeides godt ned i underlaget.

Grovavretting gjøres med lirer og rettholt.

Arealer over 30-36 m² bør oppdeles i felt, gjerne ifølge senere rominndeling. Evt. armering skal brytes mellom feltene.

Etter 1-1,5 timer begynner massen å sette seg og overflaten kan skures og deretter evt. gattes. Overflaten kan så benyttes som ferdig gulv eller belegges etter 3 timer.

Den nystøpte massen skal beskyttes mot tvangstørking under herdeprosessen.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement.

Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Ultipro hurtigstøp er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

20 kg kg plast sekk.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrukt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.