

Produktdatablad KOMBIPRIMER

Bruksområde:

Tjæralin Kombiprimer er en oljebasert maling anbefalt til overflater av stål og jern. Ikke egnet for aluminium og zink. Den kan legges rett på som primer og toppstrøk i ett. Kombiprimer inneholder rusthindrende midler og tørker fort. Dekker godt og er enkel i bruk.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt, samt fri for rust, før behandling finner sted. Vi anbefaler vaske med Unirens 1-2-3. Tidligere malte flater må vaskes slik at det er fritt for olje og smuss. Stålbørsting anbefales der det er rust eller løs maling.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1-2 timer (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Dugg på nymalte flater kan gi matte skjolder. For best beskyttelse og fargeholdbarhet anbefaler vi minst to strøk. Sjekk at fargen er riktig i henhold til bestilt farge.



Rengjøring/tynner:

Universaltynner/xylen.



Forbruk:

6-10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Semimatt 10-20.



Tåler frost:

Produktet tåler frost og kan benyttes fra +40° C til -15°, og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres før bruk.



Generelt:

Kan blandes til de fleste farger.
Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk.

