



Robust Flislim - Lett

Lett, høyfleksibelt universal flislim med meget høy vedheft. De lette fyllstoffene gir et lavere forbruk slik at limet rekker ca. 35% lenger enn tradisjonelle flislim. Smidig og kremaktig konsistens. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver. Egnert til alle flistyper i små og store formater. Justerbar vannmengde for flytlimegenskaper til storformat flis og meget god limdekning.

Forarbeid. Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre heft til underlaget. Større hull og skader sparkles med Robust Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer - Sugende. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 30 min. Unngå at det dannes dammer.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust Primer - Ikke sugende. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes dammer.

Utblending. Robust Flislim-Lett kan blandes med variabel vannmengde. En 20 kg pose skal blandes med ca. 9,5 liter rent vann. Utblending foretas med drill og universalmixer. Hell først ca. 80% av vannet i blande-bøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpefri og lettflytende masse. La blandingen hvile i ca. 3 min. før en siste utblending foretas. Brukstilid utblandet masse er maks 4 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte. Robust Flislim-Lett påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislim med riktig tannsparkel (se tabell) på underlaget for å sikre full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Flisene bør monteres innen ca. 30 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. På gulv utsatt for tung belastning og i områder som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser og balkonger bør flisen dobbeltlimes. Flislim påføres med tannsparkel på både underlaget og på flisen før flisen presses ned i underlaget. Flisene bør monteres innen ca. 30 min, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. For gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flislegging. Varmen kan slås på igjen etter ca. 7 dager. Gulv og vegg kan fuges etter ca. 12-24 timer. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Flistype	Tanning	Forbruk
Mosaikk	4x4x4mm.....	Ca. 0,9 kg/m ²
Flis	6x6x6mm.....	Ca. 1,3 kg/m ²
Storformat	8x8x8mm.....	Ca. 1,7 kg/m ²
Utendørs.....	10x10x10mm.....	Ca. 2,1 kg/m ²

Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flistype og flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.

Tørketid +20°C og 50% RF

Utblandet masse må brukes innen ca. 4 timer. Åpentiden er ca. 30. min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut.

Flislimet bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling mm. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil påvirke bruksegenskapene og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidingsstid og føre til for hurtig uttørring. Påføringstemperaturen må ikke være under +5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utføres etter ca. 12 timer på vegg og ca. 24 timer på gulv.

Lagring. Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 9,5 liter/20kg
Brukstilid:	ca. 30 min
Herdetid:	ca. 4 timer
Fuges:	Vegg: ca.12 timer
	Gulv: 24 timer

Full belastning:	7 dager
Klasse:	C2 TE S1
Arbeidstemperatur:	+5°C til +30°C
Farge:	Lysgrå

Varedata

Emballasje/pall:	20 kg sekk. 48 stk/pall.
Vare nr.:	258
Nobb nr.	52888973
Gtin:	7090040902580

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019