

Nordsjö Outdoor Classic

Mars 2020



Produktbeskrivelse

Nordsjö Outdoor Classic er en dekkende hybridmaling av høy kvalitet, har god inntrengningsevne og vedheft til underlaget, samt sikrer overflaten lang holdbarhet med god farge-, glans og værbestandighet.

Behandling

Underlaget skal være tørt (max 16 % vekt-t), rent, tørt, fast og bæredyktig og være fri for begroinger. Nytt tre grunnes med Tinova Wood Base Oil. For beste resultat grunngmales alle flater med Tinova Primer Exterior+ for bedre porefylling, samt en bedre overflatefinish. Ferdigmales 2 ganger med Nordsjö Outdoor Classic. Rør godt om i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys, eller under + 5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (over 80 %).

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bindemiddel: Alkyd/Akryl

Glans: 25

Støvtørr: +23°C 50 % RF:1 time

Overmalbar: +23°C 50 % RF:4 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 4-6 m²/l ved nymaling

Forbruk, ommaling: 6-8 m²/l ved ommaling

Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter

Base: BW, BM, BC, 334 Rød, 337 Black

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/c) 130 g/l. Inneh. max 20 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies