

Utvändig Linoljefärg

Materialbeskrivning och användningsområde:

Utvändig Linoljefärg är en traditionell färg baserad på svensk rå kallpressad linolja och linstandolja. Den innehåller mögelskydd och är avsedd för målning av träfasader, fönsterkarmar, foder m.m. samt även för målning på plåt, puts och stuckatur.

Målningsanvisning:

Underlaget ska vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16 %. På nytt trä fordras tre strykningar och på tidigare målat underlag två strykningar. Vid första behandlingen på nytt trä spädes färgen med ca 40 % lågaromatisk lacknafta och vid andra strykningen med 25 % lacknafta. Sista strykningen sker med oförtunnad färg.

Var noga med att röra om väl från botten. Färgen ska strykas tunt. Använd runda eller ovala penslar av god kvalitet.

För målningsbeskrivning på plåt, puts och stuckatur samt fönstermålning se separat produktblad.

TEKNISKA DATA:

Bindemedel:	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
Kulör:	RAÄ, NCS
Pigment:	Titandioxid, zinkvitt
Viskositet:	BF ca 3000
Densitet:	1,5 kg/liter
Torrhalt:	97-98 vikt%
Glans:	Blank, Gardner 60
Torktid:	24-36 timmar
Materialåtgång:	12-15 m ² /liter
Rengöring:	Lågaromatisk lacknafta, såpa
Förpackning:	1 liter, 5 liter, 10 liter



OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Förvara dessa under vatten eller bränn dem.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010)

Produktens VOC: < 10 g/l.

Engwall o. Claesson

Engwall o. Claesson AB

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: www.eoc.se | E-mail: info@eoc.se