ROCKWOOL LØSULL

PRODUKT

ROCKWOOL LØSULL er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Isolasjon til utblåsing fremstilles ved å rive opp vanlige ROCKWOOL isolasjonsplater.

ANVENDELSE

ROCKWOOL LØSULL legges ut manuelt med rive eller blåses ut på loft ved hjelp av ROCKSTER LØSULLMASKIN. Arbeidet utføres raskt og effektivt og sikrer god utfylling.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	λ_D= 42 mW/mK	EN 14064-1
Densitet	Løst utlagt ≥ 45 kg/m³	
Synk	Normal synk er 5%	
Lyd	Etterisolering vil i de fleste tilfeller gi støydempende effekt.	
Brann	A1	EN 14064-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m²	EN 14064-1
Permeabilitet	μ= 1	EN 14064-1
Fukt	Diffusjonstall = 0.14 kg/m*s*GPa> Kapillærsugning = 0 kg/m*s*GPa	
Trykkfasthet	Produktet tåler ikke gangtrafikk	

Dimensjoner (pall)

Stk pr pall	Kg pr sekk	NOBB nr
24	20	51901553

Innhold		
Kg/Sekk	**Sekk/Pall**	
20	24	
Materialeforbruk, en sekk rekker til:		
Ved tykkelse (mm)	**Ved uttleggning m/rive: (m^2)**	Med ROCKSTER LØSULLMASKIN: (m^2)
200	2,2	2,8
250	1,8	2,3
300	1,5	2,0
350	1,3	1,7
400	1,1	1,4
450	1,0	1,3
500	0,9	1,2
Pallstørrelse: 1200 x 1600 x 1250 mm		

*Beregnet materialforbruk er ca. verdier og kan variere avhengig av utleggingsmetode, underlag etc.