

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE [WWW.HEYDI.NO](http://WWW.HEYDI.NO)



# HEY'DI FIBERPUS

Puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker og sementbasert underlag.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Fiberpuss er laget av spesialsement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på vegger av lettklinker, betongblokker, tegl, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflikkes først med Hey'di Fiberpuss med laveste vannmengde. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Porebetong/lettbetong primes med Hey'di KZ tynnet 1 del primer: 3 deler vann.

## Utblanding

Utblanding foretas med kraftig elektrisk drill m/visp eller tvangsblender. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Fiberpuss blandes med vann til en smidig mørtel, mellom 4,8 og 5,8 liter pr. 25 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens. Tilsett først ca. 4,8 liter, bland i ca. 2 minutter til jevn klumpfri masse. La massen stå i ca. 5 minutter og juster eventuelt med mer vann til ønsket konsistens. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 °C).

## Bruksmåte

Sørg for støvfri og ren overflate. Monter Hey'di Startlist der pusslaget starter ved bakkenivå. Trekk Hey'di Fiberpuss på med stålbrett i ca. 5-8 mm tykkelse. Legg inn Hey'di Armeringsduk for puss, press det inn med stålbrett og sørg for at duken er dekket av mørtel. Der armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp.

Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. **NB!** Fest aldri duken til veggflaten før Hey'di Fiberpuss påføres. Benytt Hey'di Hjørnelist rundt åpninger og på hjørner og fest disse med puss før 1. pusslag påføres. Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et tynt toppstrøk med Hey'di Fiberpuss med slemmekost eller Brett. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten files med filsbrett. Ved sårarbeider kan Hey'di Fiberpuss legges ut i 4-5 cm tykkelse. Bruk tid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussen på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1-2 døgn etter at pussen har størknet. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid

Hey'dis dekorpusser kan påføres etter 1 døgn. Ved annen overflatebehandling/ maling følges produsentens anvisninger.

## Forbruk

Puss: ca. 1,7 kg pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

## Pakning

25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 4,8-5,8 l/25 kg  
Materialforbruk: ..... 1,7 kg/m<sup>2</sup>  
Største kornstørrelse: ..... 1,0 mm  
Bruk tid: ..... ca. 2 timer  
Heftfasthet: ..... >1,5 N/mm<sup>2</sup>

## PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 135  
GTIN nr: ..... 7054150001359  
Nobb nr: ..... 30160857

## Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 30.10.13



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.