GOODIY FENIX – TEKNISKE DATA

PRODUKTETS TEKNISKE DATA			NO
Stiv kjerne SPC + IXPE	EN ISO 10582		
Mål	Plank	1235 x 232 x (4+1) (0.55) mm	
	Pakke	9 planker / 2.579 m² / 21.8 kg	
	Pall	44 pakker / 113.48 m² / 976 kg	
Tetthet	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m³	
Montering	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)	
Ulike plankemønstre		10	
Overflate		Tredekor, PureCoat	
Fas		Fas på fire sider	
Glansgrad	Ved 60°	2-4 %	
Garantivilkår	Bruk i boliger Bruk i offentlige lokaler	35 år 20 år	
Bruksområde	EN ISO 10874	Klasse 23/33 – intensiv bruk i offentlige lokaler	

PRODUKTEGENSKAPER				
EGENSKAP		**TESTMETODE**	**MIN. KRAV**	**RESULTAT**
Miljøsertifikater				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, ftalatfri
Brannklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Restinntrykk		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	Godkjent
Dimensjonsstabilitet		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	Godkjent
UV-bestandighet		EN ISO 105-B02	≥ 6	Godkjent
Sklisikkerhetsklasse		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Ripebestandighet		EN 16094	≤ MSR-A2	Godkjent
Slitestyrke		EN 13329	≥ 2000 sykluser	≥ 4000 sykluser
Flekkbestandighet		EN 438-2		Gruppe 1 og 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
Formaldehydutslipp		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentaklorfenolinnhold				< deteksjonsgrensen
Påvirkning fra stolhjul		EN 425 (25000 sykluser)	Kun liten endring	Godkjent
Varmeledningsevne		EN 12667	< 0.15 m²K/W	Kompatibel
Gulvvarme				OK (maks +28°C)
Bakterievekst				Fremmer ikke vekst
Trinnlyddemping		EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (EVA-underlag)

Se rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger: www.parquetvinyl.com

CE EN 14041

LAMETT EUROPE NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | T +32 56 77 45 15 | F +32 56 77 59 95 | www.lamett.eu

09/09/2024