

Tinova Traditional Primer Exterior

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Primer Exterior er en alkydgrunning beregnet for nymaling og vedlikeholdsmaling av treverk utendørs. Den trenger dypt inn i underlaget og beskytter treverket mot fuktopptak.

Behandling

Underlaget skal være tørt og rengjort (max 16%-fukt).

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen. 2. Grunn hele overflaten med Tinova Traditional Primer Exterior. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX2 in 1 Exterior. 3. Ferdigmalt 2 ganger med en Tinova trebeskyttelse fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. Grunn deretter med Tinova Traditional Primer Exterior, spesielt hvis flatene er i dårlig stand. Gjelder ikke ved bruk av Tinova VX2 in 1 Exterior. 4. Ferdigmalt 2 ganger med en av Nordsjøs trebeskyttelser.

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpnete lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon se - sikkerhetsdatatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Modifisert alkydolje

Støvtør: +23°C 50 % RF: 6 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 4-8 m²/l

Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter

Rengjøring: White spirit

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/d) 300 g/l. Inneh. max 299 g/l.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter slutføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).