

Professional Traditional Metal Paint

November 2017

Produktbeskrivelse

Professional Traditional Metal Paint er en blank rustbeskyttende maling til jern, stål og metall ute og inne. Professional Traditional Metal Paint kan males i tykke sjikt og gir i kombinasjon med egnet grunning en god rustbeskyttelse. Oppfyller kravene som dekkmaling AK ifølge rustbeskyttelsesnorm BSK-11. Benytt Pansarol Finish som rustbeskyttende maling til f.eks. kraner, sisterner, broer mm.

Behandling

Ved nymaling må overflaten skrapes og børstes til minst St 2 ifølge SS 055900 eller sandblåses til Sa 2,5. Stål påføres 1-2 strøk Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer til minst 40 mikrometer. Sinkbelagte overflater avfettes og grunnes med Professional Metal Primer minst 40 mikrometer.

Ved ommaling, vask hele overflaten og mattslip blanke flater. For best resultat skal rustskader skrapes og børstes til minst St 2 ifølge SS 055900 eller sandblåses til Sa 2,5. Grunn så med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer til minst 40 mikrometer. Ferdigmat 1-2 ganger med Professional Traditional Metal Paint, minst 80 mikrometer. Ved korrosjonsklasse C3 og C4 skal man grunne til minst 80 mikrometer.

Øvrig

Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter slutføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).

Se: www.tomtoqort.no



Teknisk data

Bruksområde: Ute- og innendørs
Bindemiddel: Alkyd
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: Minst 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: White spirit
Verktøy: Pensel og rull
Forbruk: 6-8 m²/l
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter og 10 liter
Base: BW, BM; Svart og BC
Rengjøring: White spirit
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/i) 500 g/l. Inneh. max 470 g/l.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies