

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

Kalkbasert maling for mur og betong.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Fin Gammel Murmaling er en kalkbasert maling med marmormel som fyllstoff. Hey'di Fin Gammel Murmaling er en slagregnstett og diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for gammel maling, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten primes med ufortynnet Hey'di Fasadeprimer.

Utblending - Bruksmåte

Hey'di Fin Gammel Murmaling blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i ca. 10 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Blanding skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Ikke bland ut mer maling enn det som kan påføres i løpet av 2-3 timer. Malingen bør rullas kontinuerlig innenfor samme område, fra hjørne til hjørne, og skjøtene strykes "vått-i-vått".

Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Murmaling på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Hey'di Fin Gammel Murmaling herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i minst 3 døgn etter påføring.

Forbruk

0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

7 kilo spann.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 3,5 l/7 kg
Materialforbruk: 0,2-0,3 kg/pr. m²
Største kornstørrelse: 70µm
Brukstid: 2-4 timer
Vanndamp
diffusjon (0,5kg/m²): Sd= 0,02m
Vanntetthet
(etter NBI-29/1983): Høy slagregnstetthet

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Hvit: 394
Lysgrå: 391
Grå: 395

GTIN nr:

Hvit: 7054150003940
Lysgrå: 7054150003919
Grå: 7054150003957

Nobb nr:

Hvit: 43852321
Lysgrå: 43852302
Grå: 43852336

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 11.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.