



FUGESKUM CARE SEAL

TEKNISK DATBLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBEKRIVELSE

CARE SEAL er et isocynatfritt fugeskum. God vedheft til de fleste materialer og har gode termiske og akustiske egenskaper. CARE SEAL får en meget jevn cellestruktur og gir ingen kryp eller etterekspansjon. CARE SEAL har bedre UV-bestandighet enn vanlig PU-skum. CARE SEAL er helt fri for isocynater og vil derfor ikke avgi isocynater ved oppvarming eller brann. De beste skumresultatene oppnås på lett fuktige overflater på tre, betong, stein etc. På tette ikke sugende materialer skal overflatene være tørre. Fugedybde på mer enn 7 cm skal fylles i omganger (45 minutters ventetid mellom vært lag).

BRUKSOMRÅDER

I FØRSTE REKKE DER DET KREVES ET MILJØVENNLIG SKUM. Fylling og isolering av hulrom mellom bygningsdeler. For tetting mellom karm/vegg ved montering av dører og vinduer, samt ved små åpninger i vegg og andre hulrom. Fester mot de fleste bygningsmaterialer, men ikke silikon, teflon og polyetylen. Unngå fete og støvete overflater

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Rist flasken godt før bruk (minst 20 ganger). Fjern beskyttelseshetten og monter plastmunnstykket. Ventilen åpnes ved bøy mot flasken. OBS! Hold flasken opp ned ved påføring. 2. Ca. 80 % av ønsket volum fylles med skum. Etter ca 1,5-2 timer kan overskuddet skjæres bort.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Ferdigherdet skum er helt ufarlig, men ved skumdannelse frigjøres drivgass og det er derfor viktig og sørge for god ventilasjon. Bruk vernebriller og vernehansker ved bruk. Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperaturer over +50°C. For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

PRODUKTBEKRIVELSE

Type:	1 komp. Silanterminert polymer
Farge:	Hvit.
Konsistens:	Fast skum.
Skinndannelse:	Overflatetørr etter 10-15 minutter

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



Herdetid:	1,5 timer ved 30 mm fugebredde (+ 20°C og 65% RF).
Skjærbar:	Etter 1,5 - 2 timer
Arbeidstemperatur:	Minimum +5°C til +30°C. Ideell temperatur er +20°C. Temperaturen på skumflasken skal være +20°
Krympning:	Ingen
Brandfarlig:	Ved skumdannelse er drivgassen svært brannfarlig
Rengjøring:	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.
Lagringstid:	12 måneder i uåpnet forpakning ved tørr og kjølig lagring. (+5°C til +25°C). Produksjonsdato er stemplet i bunn av forpakningen

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

