

DUO-FAST®

FOR 17° OG 21° VERKTØY


DIAMETER: 3.1

STAMME: Kammet

OVERFLATE: Varmforsinket

BÅNDING: Plastikbåndet

VERKTØY: DF90S - DFSN90.1
DF90S.17 - DFSN90.17

EGENSKAPER / DIMENSJONER

- **Strekfasthet:**
Minimum 700 N/mm²
- **Diameter, Stamme (Ds)¹:**
3.1 mm
- **Diameter, Profil minimum (Dp):**
3.1 mm
- **Diameter, Hode (Dh) / (Dh)¹ / (Dh)²:**
7 mm
- **Total spikerlengde (Lt)¹:**
90 mm

BRUKSOMRÅDE KORROSJONSBEKYTTELSE

Tre mot tre





Overflate	Eurocode 5 Service Klasse	Fargekode
Varmforsinket Minimum 55µm av sink ASI 1010, 1015 ASTM A510	Service Klasse 1 Innendørs bruk Service Klasse 2 Beskyttet utendørs Service Klasse 3 Utendørs bruk	Rød

SPIKERDIMENSJONER*

Ds (mm)	Lengde Lt (mm)	L kamming min. (mm)	Lp maks. (mm)
3.1	90	82	4.3

Helt hode





25 spiker pr. strip

KARAKTERISTISKE VERDIER

For beregninger i henhold til EUROCODE 5

Gjennomdraging	Uttrekk	Bruddgrense
$f_{hode,k}$ [N/mm ²]	$f_{ax,k}$ [N/mm ²]	$M_{y,k}$ [Nmm]
20	5	3 000



Verdier er basert på en gjennomsnittlig karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³.

Karakteristiske parametere må alltid være redusert til designverdier ved hjelp av partielle faktorer.

¹ I henhold til EN10218-2 for diameter og i henhold til EN14592 for spikerlengden.

² ± 0.3 mm.

³ Vennligst sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen.